



オスモカラー カウンタートップオイル

(内装用 透明)



製品の特徴

- 植物油ベースの浸透性塗料
- 木天板用クリアー
- 植物ワックス配合で、撥水性、防汚性に優れる
- 国交省仕様 JASS18-M301 (UC塗り) 適合
公共物件への使用も可能
- ヨーロッパ食品安全基準 EN1186 に合格しているので
食品に触れても安心

| 用途 | 木天板への塗装 | | |
|-------|--|--------|------------------|
| その他 | 樹種によって仕上がりが大きく変わりますので、事前にお試し用塗料での試験施工をおすすめします。 | | |
| つや | #3028 3分つや #3046 5分つや #3058 つや消し | 比重 | 0.92kg/ℓ |
| 塗装用具 | オスモ刷毛、 オスモコテバケ | 塗装回数 | 2回 |
| 用具の洗浄 | オスモ刷毛洗浄液 | 標準塗布面積 | 12㎡/1ℓ (2回塗り) |
| 乾燥時間 | 8時間 | 缶容量 | 0.5ℓ |

標準塗装仕様

| 工程 | | 塗料品名 | 標準塗布量 | 乾燥時間 (20℃) |
|------|------------|--------------------------------|-----------|---------------|
| 素地調整 | 1 汚れ、付着物除去 | 木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る | | |
| | 2 研磨紙すり | 研磨紙 P240 を用いて、かんな目、逆目、けば等を研磨する | | |
| 塗装工程 | 3 1回目塗り | オスモカラー カウンタートップオイル | 0.046kg/㎡ | 12時間以上 |
| | 4 | 拭き取りしない | | |
| | 5 研磨紙すり | 不要 | | |
| | 6 2回目塗り | オスモカラー カウンタートップオイル | 0.031kg/㎡ | 12時間以上 |
| | 7 | 拭き取りしない | | |



3028 透明3分つや



3046 透明5分つや



3058 透明つや消し