



オスモカラー ウッドプロテクター (内装用 透明 下塗り剤) #4006

製品の特徴

- 浴室の壁・天井の塗装の下塗り剤
- 塗装後 1 週間以内に #3101 ノーマルクリアーやフロアクリアーを上塗り
- 薬剤無添加でありながら撥水性を高め、防カビ効果を付与
- 植物油ベースの浸透性



用途	浴室の壁・天井		
その他	事前にお試用塗料での試験施工をおすすめします。		
つや		比重	0.86kg/ℓ
塗装用具	オスモ刷毛、オスモコテバケ、ローラー(毛丈10~13mm)	塗装回数	1回 (ノーマルクリアーかフロアクリアーの上塗りが必要)
用具の洗浄	オスモ刷毛洗浄液	標準塗布面積	約10~12㎡ /1ℓ
乾燥時間	12時間	缶容量	0.75ℓ 2.5ℓ 10ℓ

標準塗装仕様

工程		塗料品名	標準塗布量	乾燥時間 (20℃)
素地調整	1	汚れ、付着物除去	木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る	
	2	研磨紙すり	研磨紙 P180 を用いて、かんな目、逆目、けば等を研磨する	
塗装工程	3	下塗り	オスモカラー #4006 ウッドプロテクター	0.068kg/㎡ 12時間以上
	4		拭き取りしない	
	5	研磨紙すり	不要	
	6	1回目塗り	オスモカラー #3101 ノーマルクリアー フロアクリアー フロアクリアー エクスプレス	0.027kg/㎡ 12時間以上
	7		拭き取りしない	



はっ水位が高まります