



# オスモカラー ウッズステインプロテクター

(外装用 着色半透明仕上げ)

## 製品の特徴

- 植物油ベースの浸透性塗料
- 防カビ、防腐、防藻性能を付与
- 木目の美しさを活かす半透明の仕上がり
- 耐UV・撥水性にも優れる
- 国交省仕様 木材保護塗料塗り JASS18-M307 (WP塗り) 適合  
公共物件への使用も可能



## 標準塗装仕様

(WP塗りB種適合)

|       |   |        |                  |
|-------|---|--------|------------------|
| 用途    | あらゆる外装木部への塗装<br>浸透系木材保護塗料の塗膜面への再塗装にも使用可能。   |        |                  |
| その他   | 樹種によって仕上がりが大きく変わりますので、<br>事前にお試し用塗料等での試験施工をおすすめします。<br>イペ、ジャラ、ウリン、セランガンバツなど<br>南洋材といわれる樹種は、木が硬く、<br>塗料の吸い込みが悪いため、塗装には注意が必要です。 |        |                  |
| つや    | 3分つや  | 塗装回数   | 2回               |
| 塗装用具  | オスモ刷毛、<br>オスモコテバケ   | 標準塗布面積 | 12㎡/1ℓ<br>(2回塗り) |
| 用具の洗浄 | オスモ刷毛洗浄液  | 色数     | 19色              |
| 乾燥時間  | 4～6時間   | 缶容量    | 0.75ℓ 3ℓ         |
| 比重    | 0.95～1.10kg/ℓ   |        | 10ℓ              |

| 工程   | 塗料名            | 標準塗布量                         | 乾燥時間<br>(20℃)      |
|------|----------------|-------------------------------|--------------------|
| 素地調整 | 1 汚れ、付着物<br>除去 | 木部を傷つけない様に除去し、<br>油類は溶剤等で拭き取る |                    |
|      | 2 1回目塗り        | オスモカラー<br>ウッズステイン<br>プロテクター   | 0.055kg/㎡<br>4～6時間 |
| 塗装工程 | 3              | 拭き取りしない                       |                    |
|      | 4 2回目塗り        | オスモカラー<br>ウッズステイン<br>プロテクター   | 0.037kg/㎡<br>4～6時間 |
|      | 5              | 拭き取りしない                       |                    |



※ 726 = 733 = 735は 0.75ℓ 3ℓのみとなります



外装用 半透明カラー



# オスモカラー ウッドステインプロテクター



環境にやさしい  
自然の植物油ベースです



防カビ、防腐  
防藻効果があります



国土交通省の公共建築  
仕様書適合品です(WP塗り)



同量で他の木材保護塗料の  
2~3倍の面積を塗装できます



#700 パイン



#702 ラーチ



#703 マホガニー



#706 オーク



#707 ウォルナット



#708 チーク



#710 ストーンパイン



#712 エボニー



#726 パークグレイ



#727 ローズウッド



#728 レッドシーダー




#729 ファームグリーン




#733 ヘムロックファー



#735 ノルディックレッド



#900 ホワイト



#903 バザルトグレイ




#905 パティナ



#906 バーブルグレイ



#907 クォーツグレイ



無塗装



## オスモ&エーデル株式会社

本社：〒673-1111 兵庫県三木市吉田町上野月748-6 TEL.(079)472-2001 FAX.(079)472-2000  
 東京支社：〒100-0023 東京都千代田区西新町1-20-2 西新ビル4F TEL.(03)6279-4371 FAX.(03)6279-4970  
 名古屋支社：〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3丁目20-9 三井ビル4F TEL.(052)253-9221 FAX.(052)253-9226  
 大阪支社：〒541-0256 大阪府大阪市中央区久松町3丁目347リハイツ4F TEL.(06)6243-1691 FAX.(06)6243-1690  
 東北支店：〒983-0832 宮城県仙台市青葉区中央3丁目110-7 サンライズビル606号 TEL.(022)797-3951 FAX.(022)797-3950  
 九州支店：〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅前3-1-10 G9 1F多岐ビル502 TEL.(092)409-0131 FAX.(092)409-0130

※ 予告なく仕様や価格を変更することがあります。 ※ 実物は本社、関東支社及び各営業所のショールームでご覧いただけます。



自然塗料オスモカラー  
<https://osmo-edel.jp>



オスモカラーウッドステインプロテクターは  
外装木材保護自然塗料です。  
植物油の浸透力に加え、高品質顔料配合で美しく仕上がります。

### 屋外高耐久性自然塗料

オスモカラーウッドステインプロテクターはあらゆる外装木部の半透明着色仕上げ用塗料です。サテンマツの美しい仕上がりです。木目と木の風合いが強調されます。

オスモカラーウッドステインプロテクターは植物油の浸透力に加え活性成分によって防腐、防カビ、防藻性能があります。

オスモカラーウッドステインプロテクターは自然の植物油がベースの浸透型で木の呼吸を妨げず、撥水性があり、優れた耐候性と耐UV性能があります。

オスモカラーウッドステインプロテクターは国土交通省が定める公共建築 / 木造建築工事標準仕様書の木材保護塗料塗りM-307 (WP 塗り) に品質適合している塗料です。

### 用途

あらゆる外装木部に使え、自然の木の美しさを保護します。外壁、木製サッシ、板塀、破風鼻廻し、ログハウス、木製プランター、木製フェンスやバーゴラ、ウッドデッキなど。

### 倍サイズ

0.75リットル缶 (約9㎡ 畳5枚半程度 2回塗り)  
3リットル缶 (約36㎡ 畳21枚程度 2回塗り)  
10リットル缶 (約120㎡ 畳72枚程度 2回塗り)

### 保存期間

一度開けた缶は密閉した状態で2年間の保存期間があります。湿度の低い場所で保管してください。氷点下の温度で粘度が高くなった場合は温せんするか、部屋の常温24～35時間で元にもどります。

### 塗装回数

2回塗り (再塗装の上塗りの場合は1回)

### 塗装面積

プレーナー仕上げ面の場合、1リットルで約12㎡を2回塗り塗装できます。2回塗りしないと十分な耐候性が得られません。

古材、ラフソーンやひび割れのある木材は吸込みが多いのでさらに多くの塗料(2～3倍)が必要です。

### 安全、安心、高品質

オスモカラーウッドステインプロテクターは危険成分を含んだシンナーを使用せず、保存剤を一切含んでいません。低臭なので作業者に安全です。

オスモカラーウッドステインプロテクターは安全で環境にやさしい高品質品である証としてISO9001、ISO14001を継続取得しています。

### 塗装前処理

塗装前の表面はホコリを取り除き乾いた状態(含水率が20%以下)で塗装していないことを確認してください。塗膜型の塗料が塗られている場合は、サンドペーパーで塗膜を完全に除去する必要があります。塗装前に緑のコケ、藻がある場合はオスモガーデニングリナーで簡単に除去することができます。

### 塗装方法

オスモカラーウッドステインプロテクターはそのまますぐお使いいただけます。シンナーなどで希釈しないでください。よく攪拌してお使いください。腰の固い刷毛(オスモブラシ、オスモ筋違い刷毛、オスモコテバケ推奨)で木目に沿って薄く塗布してください。

### 乾燥時間

約4～6時間で乾きます。

### 道具の洗浄

刷毛の洗浄はオスモカラー専用刷毛洗浄液をお使いください。

### 再塗装

条件によって異なりますが4～6年で再塗装をお勧めします。表面をきれいにしてから同色を1回上塗りするだけです。

### 優れた経済性、性能

オスモカラーウッドステインプロテクターは他社同等品と比べ、2倍以上の主剤を含んでいるため、同量で2～3倍の面積を塗装することができます。オスモカラーウッドステインプロテクターは数十年に渡って劣悪な環境で試されています。プロが認める日本の気候に対応した高耐候性自然塗料です。

高剛べい性で塗替えにも最適です。

### 成分

主剤 55%  
自然の植物油(ひまわり、大豆)とプロピコナゾール、  
顔料 <55%>  
ヨーロッパ薬局方安全基準適合の脱芳香族化したホワイトスピリット <45%>  
オクチル酸亜鉛、コーポリマー、オクチル酸ジルコニウム、  
ポリシロキサン <1%未満>

### 技術データ

比重: 0.95～1.10 g/cm<sup>3</sup>

臭気: 低臭(植物油)

### 塗装仕様

|      |     | WP塗り6種適合 |                           |        |       |
|------|-----|----------|---------------------------|--------|-------|
| 工程   | 塗料名 | 標準塗布量    | 乾燥時間(20℃)                 |        |       |
| 着地調整 | 1   | 汚れ、付着物除去 | 木部を傷つけない様に除去し、油類は溶剤等で拭き取る |        |       |
|      | 2   | 1回目塗り    | オスモカラーウッドステインプロテクター       | 50ml/㎡ | 4～6時間 |
| 塗装工程 | 3   |          |                           |        | 拭取れない |
|      | 4   | 2回目塗り    | オスモカラーウッドステインプロテクター       | 34ml/㎡ | 4～6時間 |
|      | 5   |          |                           |        |       |

※ A種は3回塗りです