

屋根用塗料 カラーサンプル

遮熱塗料

ルーフトンAシリコン遮熱

カラートタン用塗料各種

ルーフトンAシリコン
ルーフトン

瓦用塗料各種

ウレオール300瓦用
アクリカ瓦用
スイヨウ瓦ベストAS

ROOF PAINT

ルーフトンシリーズ常備色一覧表

色 名	Aシリコン	ルーフトン
赤錆		●
ベネチアンレッド	●遮熱	
サンレッド	●遮熱	
さび		●
レンガ		●
コーヒブラウン	●遮熱	●
コーヒブラック	●遮熱	●
グレー	●遮熱	●
ブラック	●	
デーブルー	●遮熱	●
ナイトブルー	●遮熱	●
フレッシュグリーン		●
ロイヤルグリーン	●遮熱	●
オレンジ		●
シルバー		●
ホワイト	●遮熱	

瓦用シリーズ常備色一覧表

色 名	300	アクリカ	スイヨウ
シルバー組合色10号		●	
銀黒組合色11号		●	
銀黒ダーク		●	
安田色		●	
シルバーブラック		●	●
銀黒パール			●
銀黒 U-1	●		
銀黒 U-3	●		
黒		●	●
ニューシルバーブラック	●		
鉄黒		●	
ナチュラルグレー			●
パールグレー			●
ネービーブルー		●	●
グリーン組合色2号		●	●
チョコレートブラウン組合色7号		●	●
ワインレッド			●
ウォールナットブラウン			●
フレンチブラウン		●	●
朱赤		●	
錆色組合色6号		●	●

ルーフトンAシリコン 常備色




遮熱ベネチアンレッド
遮熱レベル 😊😊




遮熱サンレッド
遮熱レベル 😊😊




遮熱グレー
遮熱レベル 😊😊😊



遮熱コーヒーブラウン
遮熱レベル 😊



遮熱コーヒーブラック
遮熱レベル 😊



遮熱ロイヤルグリーン
遮熱レベル 😊




遮熱デープブルー
遮熱レベル 😊😊



遮熱ナイトブルー
遮熱レベル 😊😊😊😊



遮熱ホワイト
遮熱レベル 😊😊😊😊😊😊




Aシリコンブラック
遮熱ではありません

遮熱レベル	日射反射率
😊😊😊😊😊	80%以上
😊😊😊😊	70~80%
😊😊😊	60~70%
😊😊	50~60%
😊	40~50%


ルーフトン 常備色



赤錆



さび



レンガ



コーヒーブラウン




コーヒーブラック



グレー




デューブルー



ナイトブルー



フレッシュ
グリーン



ロイヤルグリーン



オレンジ



シルバー

下塗り塗料常備色

ネオプラマイルド



赤錆



N-6 グレー




白

瓦用シリーズ 常備色




シルバー
組合色 10号



銀黒組合色
11号




銀黒ダーク



安田色



シルバーブラック



銀黒パール




銀黒U-1




銀黒U-3




黒



ニューシルバー
ブラック



鉄黒




ナチュラルグレー







パールグレー




ネービーブルー



グリーン
組合色2号



チョコレートブラウン
組合色7号




ワインレッド





ウォールナット
ブラウン




フレンチブラウン



朱赤



錆色
組合色6号



下塗り塗料常備色



アクリカ瓦用
下塗グレー



ウレオール
300瓦用下塗
ダークグレー



ウレオール
300瓦用下塗
ニューシルバーブラック

ルーフトンシリーズ ラインナップ

ルーフトンAシリコン遮熱

<特殊アクリルシリコン樹脂系>

- 特長**
- 1：太陽の熱の侵入を防ぎ、建物の温度上昇を抑えます。
 - 2：耐候性にすぐれ、光沢が長持ちします。
 - 3：付着性にすぐれています。

希釈剤	塗料用シンナー	
塗装方法	はけ・ローラー	エアレス
希釈率	5～10%	15～20%
塗装間隔	6時間以上7日以内	
塗り面積/缶	43～58 m ² (2回塗り)	
容量	14kg	

ルーフトン

<合成樹脂系>

- 特長**
- 1：はけ塗り作業性がよく、塗りやすい塗料です。
 - 2：肉持ち感があり、塗膜は強靱で密着性にすぐれています。

希釈剤	塗料用シンナー	
塗装方法	はけ・ローラー	エアレス
希釈率	0～5%	5～10%
塗装間隔	24時間以上7日以内	
塗り面積/缶	72～87 m ² (2回塗り)	
容量	15kg	

下塗り塗料 ラインナップ

ネオプラマイルド

<一液変性エポキシ樹脂系>

- 特長**
- 1：塗料用シンナーによく溶けます。
 - 2：防錆性能にすぐれています。
 - 3：乾燥が速く、平滑な仕上がりが得られます。

希釈剤	塗料用シンナー	
塗装方法	はけ・ローラー	エアレス
希釈率	5～10%	10～20%
塗装間隔	4時間以上7日以内	
塗り面積/缶	100～133 m ² (1回塗り)	
容量	16kg	

カラートタン標準塗装仕様

工程	塗料名 シンナー名	塗装方法	希釈率 (%)	塗付量 (kg/ m ²)	塗装 間隔
素地調整	下地塗膜はサンダー・ワイヤーホイルなどで入念に取り除いたのち、全面にわたってサンドペーパー、スコッチブライト、ワイヤーブラシなどで丁寧にこすって、ごみ・汚れ・油分などを除去し清掃してください。				
補修塗り	下塗り塗料で発錆部を拾い塗りしてください。				
下塗り	ネオプラ マイルド 塗料用シンナー	はけ ローラー	5 ~ 10	0.12 ~ 0.16	4h ~ 7D
		エアレス	10 ~ 20		
上塗り 遮熱仕様 2回塗り	ルーフトン Aシリコン遮熱 塗料用シンナー	はけ ローラー	5 ~ 10	0.11 ~ 0.15	6h ~ 7D
		エアレス	15 ~ 25		
上塗り シリコン系 2回塗り	ルーフトン Aシリコン 塗料用シンナー	はけ ローラー	5 ~ 10	0.10 ~ 0.14	6h ~ 7D
		エアレス	15 ~ 25		
上塗り 合調系 2回塗り	ルーフトン 塗料用シンナー	はけ ローラー	0 ~ 5	0.09 ~ 0.11	24h ~ 7D
		エアレス	5 ~ 10		



瓦用シリーズラインナップ

ウレオール300瓦用

<ウレタン樹脂系>

- 特長**
- 1：素晴らしい光沢と肉持ち感。
 - 2：耐候性に非常にすぐれています。
 - 3：超速乾タイプ。

希釈剤	専用シンナー	
塗装方法	はけ・ローラー	エアレス
希釈率	20～40%	20～40%
塗装間隔	4時間以上7日以内	
塗り面積/セット	シルバー系 45～50㎡ (2回塗り) エナメル系 35～40㎡ (2回塗り)	
容量	主剤 16kg	硬化剤 1.6kg
ポットライフ	8時間	

アクリカ瓦用

<アクリル樹脂系>

- 特長**
- 1：素晴らしい光沢と肉持ち感。
 - 2：作業性がよい。
 - 3：耐久性・耐候性にもすぐれています。

希釈剤	専用シンナー	
塗装方法	エアレス	
希釈率	シルバー系 100～120%	ソリッド系 60～80%
塗装間隔	1時間以上7日以内	
塗り面積/缶	44～50㎡ (2回塗り)	
容量	15kg	

スイヨウ瓦ベストAS

<水性アクリルシリコン樹脂系>

- 特長**
- 1：防藻・防かび性にすぐれています。
 - 2：耐候性にすぐれています。

希釈剤	上水	
塗装方法	はけ・ローラー	エアレス
希釈率	10～15%	5～10%
塗装間隔	2時間以上7日以内	
塗り面積/缶	42～50㎡ (2回塗り)	
容量	15kg	

瓦用下塗り塗料 ラインナップ

ウレオール300 瓦用下塗

<ウレタン樹脂系>

- 特長**
- 1：素材との密着性がすぐれています。
 - 2：耐候性がすぐれています。
 - 3：耐久性がすぐれています。

希釈剤	専用シンナー	
塗装方法	はけ・ローラー	エアレス
希釈率	20～40%	20～40%
塗装間隔	3時間以上 15日以内	
塗り面積/セット	エナメル系 70～80㎡ (1回塗り)	
容量	主剤 16kg	硬化剤 1.6kg
ポットライフ	8時間	

アクリカ瓦用下塗

<アクリル樹脂系>

- 特長**
- 1：セメント瓦との密着性にすぐれています。
 - 2：耐久性がすぐれています。

希釈剤	専用シンナー	
塗装方法	エアレス	
希釈率	60～80%	
塗装間隔	2時間以上 7日以内	
塗り面積/缶	60～80㎡ (1回塗り)	
容量	15kg	

スイヨウカチオンシーラーW(改)

- 特長**
- 1：素材への浸透性が良好です。

希釈剤	上水	
塗装方法	はけ・ローラー	エアレス
希釈率	0～5%	0～5%
塗装間隔	2時間以上 7日以内	
塗り面積/缶	100～150㎡ (1回塗り)	
容量	15kg	

ウレオール300瓦用セメント瓦塗装仕様

工程	塗料名 シンナー名	塗装方法	希釈率 (%)	塗付量 (kg/ m ²)	塗装 間隔
素地調整	ごみ・ほこり・塗膜の粉化物など堆積物や脆弱層は高圧水洗で完全に除去してください。高圧水洗後は翌日まで乾燥させてください。				
下塗り	ウレオール 300 瓦用下塗り 専用シンナー	エアレス はけ ローラー	20～40	0.17～0.20	3h ～ 15D
上塗り 2回塗り	ウレオール 300瓦用 専用シンナー	エアレス はけ ローラー	20～40	シルバー系 0.15～0.20 エナメル系 0.21～0.25	4h ～ 7D

アクリカ瓦用セメント瓦塗装仕様

工程	塗料名 シンナー名	塗装方法	希釈率 (%)	塗付量 (kg/ m ²)	塗装 間隔
素地調整	ごみ・ほこり・塗膜の粉化物など堆積物や脆弱層は高圧水洗で完全に除去してください。高圧水洗後は翌日まで乾燥させてください。				
下塗り	アクリカ瓦用 下塗りグレー 専用シンナー	エアレス	60～80	0.15～0.20	2h ～ 7D
上塗り 2回塗り	アクリカ瓦用 専用シンナー	エアレス	シルバー 100～120 ソリッド 60～80	0.12～0.15	1h ～ 7D

スイヨウ瓦ベストASコロニアル塗装仕様

工程	塗料名 シンナー名	塗装方法	希釈率 (%)	塗付量 (kg/ m ²)	塗装 間隔
素地調整	ごみ・ほこり・塗膜の粉化物など堆積物や脆弱層は高圧水洗で完全に除去してください。高圧水洗後は翌日まで乾燥させてください。				
下塗り	スイヨウ カチオン シーラーW(改) 上水	エアレス	0～5	0.10～0.15	2h ～ 7D
		はけ ローラー	0～5		
上塗り 2回塗り	スイヨウ瓦 ベストAS 上水	エアレス	5～10	0.15～0.18	2h ～ 7D
		はけ ローラー	10～15		

全体的な注意

- ・ 塗料はよくかき混ぜ、全体的に均一にしてから使用してください。
- ・ 降雨・降雪・強風の場合、またそのおそれがある場合は塗装を避けてください。
- ・ 気温 5℃以下、湿度 85% 以上での塗装は避けてください。
- ・ 飛散防止のための養生を必ず行ってください。特にエアレス塗装時は、塗料ミストが広範囲に飛散する恐れがあります。
- ・ 十分な塗膜性能確保のため、所定の塗付量・希釈率・塗装間隔を守ってください。
- ・ 乾燥過程で霧・夜露に当たる時間帯や、昼夜の温度差が大きい時期は結露によるつや引け現象が起こりやすいため、時間を考慮して施工してください。
- ・ 使用後の塗装用具の洗浄には洗浄用シンナーをご使用ください。

2 液型塗料の使用上の注意

- ・ 主剤と硬化剤の混合比率を必ず守り、充分にかき混ぜてからご使用ください。
- ・ 必ず専用の硬化剤を使用してください。
- ・ 混合した塗料はポットライフ内に使い切ってください。

トタンに施工する場合の注意

- ・ トタン素地が見えている箇所・さびが発生している箇所はケレン後にさび止め塗料を塗付してください。
- ・ トタンの継ぎ目・折り曲げ部分は膜厚が薄くなる可能性がありますので、あらかじめ拾い塗りを行うことをお勧めします。
- ・ トタン板などで垂鉛メッキの目付け量によっては、下塗り塗料との相性が悪い場合があります。

スレート瓦（コロニアル）に施工する場合の注意

- ・ 高圧洗浄は 150kgf/c m²以上の圧力で瓦から 20cm 以内のガン距離で処理し、完全に粉化物や脆弱層を除去し、瓦の生地を出してください。（粉化物や脆弱層が残っていると、剥離の原因となります）
- ・ 高圧洗浄ができない箇所はワイヤーブラシで脆弱層を除去したのち、水洗して生地を出してください。
- ・ スイヨウカチオンシーラー W(改)とスイヨウ瓦ベスト A S は混ざりませんので、シーラー塗装に使用した用具は、水で十分に洗浄した後にスイヨウ瓦ベスト A S の塗装に使用してください。また、洗浄水はスイヨウ瓦ベスト A S の希釈に使用しないでください。
- ・ 瓦の重なり部分が塗料で詰まった場合は、雨漏りの原因となることがありますので皮すきで縁切りをしてください。

セメント瓦に施工する場合の注意

- ・ 高圧洗浄は 150kgf/c m²以上の圧力で瓦から 20cm 以内のガン距離で処理し、完全に粉化物や脆弱層を除去し、瓦の生地を出してください。（粉化物や脆弱層が残っていると、剥離の原因となります）
- ・ 高圧洗浄ができない箇所はワイヤーブラシで脆弱層を除去したのち、水洗して生地を出してください。

取扱い上の注意・緊急時及び応急処置については SDS を参照してください。

KAWAKAMI

本 社 〒661-0001 尼崎市塚口本町2丁目41番1号 06-6421-6325(代)

営業所/	仙 台/024-959-4777	金 沢/076-231-1907
電話番号	北日本/024-959-4777(代)	大 阪/06-6421-6363(代)
	東 京/03-5661-1501(代)	広 島/082-293-6868(代)
	浜 松/053-412-1000	九 州/092-541-3461(代)
	名古屋/052-501-8211(代)	

ホームページアドレス <http://www.kawakami-paint.co.jp/>