

SUN瓦Xトップ (エーエスペイント(株)製品)

素 材	乾式洋瓦
塗装仕様	塗替え

部 位	屋根
規格・種別	2液形弱溶剤シリコン変性樹脂塗料

【商品構成】

製造会社名	塗 料 名	色 相	容 量	単 位	数 量	単 価	価 格	塗回数	設計価格	備 考
エーエスペイント(株)	下塗り : SUN瓦X-1シーラー	透 明	15.00	kg	4			2	/ m ²	
エーエスペイント(株)	上塗り : SUN瓦Xトップ	Wシルバー	16.00	kgset	3			2		
エスケー化研(株)	弱溶剤 : 塗料用シンナーA		16.00	L	1					

※ 消費税は別途申し受けます。

【塗装工程及び塗装条件】

工 程		製 品 名	荷 姿		塗装方法	調合割合 (%)	塗布量 kg/m ²	塗面積(m ² /缶)		塗装間隔 (23℃)
			容 量	単 位				1回塗り	2回塗り	
	下地調整	劣化塗膜、付着物(ゴミ、ホコリ、カビ、苔、油脂類)をワイヤーブラシ、皮スキ、たわしで丁寧に除去し、高圧洗浄機で洗浄する。								
	乾 燥	十分に乾燥させる。								
1	下塗り1回目	SUN瓦X-1シーラー	15.00	kg	刷毛・ローラー	0% ~ 0%	0.15 ~ 0.30	50 ~ 100	25 ~ 50	4時間以上5日以内
2	下塗り2回目					0% ~ 0%	0.15 ~ 0.30	~		4時間以上5日以内
3	上塗り1回目	SUN瓦Xトップ	16.00	kgset	刷毛・ローラー	10% ~ 20%	0.12 ~ 0.15	107 ~ 134	54 ~ 67	2時間以上・7日以内
4	上塗り2回目					10% ~ 20%	0.12 ~ 0.15	~		最終養生12時間以上

【材料費及び使用数量】 施工面積 120.00 m² 労務費 ￥30,000

工 程		荷 姿		塗布量 kg/m ²	必要量 kg	必要缶数						合 計	
		数量	単位										
1	下地調整												#DIV/0!
2	高圧洗浄												#DIV/0!
													#DIV/0!
1	下塗り1回目	15.00	kg	0.30	36.00	2.40	4						
2	下塗り2回目			0.15	18.00	1.20							
3	上塗り1回目	16.00	kgset	0.15	18.00	1.13	3						
4	上塗り2回目			0.14	16.80	1.05							
5	溶 剤	16.00	L	0.06	7.20	0.45	1						
※施工単価には架設費・養生費・産廃処理費等は含まれておりません。													¥5,007

※施工単価には架設費・養生費・産廃処理費等は含まれておりません。

※塗付量は下地の状態により異なります、特に吸込みが激しい場合は注意が必要です。

※材料費のm²単価は塗料製造会社の塗面積で計算してありますから塗装面積により変動しますので目安として参考にしてください。

【工事費明細 単価/m²】

1 材料費	
2 労務費	

3 現場管理費	
4 一般管理費及び利潤	

工事費合計

¥5,007 / m²
¥600,840 / 120.00 m²