

二液型エポキシ シリコン系プライマー

無鉛

強化コンクリート用プライマー

強化コンクリート用プライマーは、二液エポキシ シリコン系プライマーで、

強化コンクリートに対し強力な付着性を発揮します。

- 特長● 1) 強化コンクリート面に強力な付着力を発揮します。
2) 3～8時間 (23℃) の塗装間隔で、フロアトップ各種製品が塗装出来ます。

- 用途● 強化コンクリート・緻密なコンクリート面

(一社) 日本塗料工業会登録	
登録番号	A03015
ホルムアルデヒド 放散等級	F☆☆☆☆

- 内容量・荷姿● 塗り面積

	性 状	内 容 量	荷 姿	塗 り 面 積
主 剤	白 色	7kg	石 油 缶	約105m ² (約0.1kg/m ²)
硬 化 剤	ク リ ャ ー	3.5kg	半 缶	

- 可使時間● 2時間 (23℃)

- 上塗り適性材料●

一液タイプ	フロアトップアクア W#5000 フロアトップ #1400、#5000、#5400
二液タイプ	フロアトップアクア フォルティス、フロアトップアクア エポ21 フロアトップ#7000、#8500、#8500速乾 アクアクリーンU、水性アトムエポクリーン、エポワン
二 液 膜厚タイプ	フロアトップ #8000、U-100NEO クイックアンダー

アトムクス株式会社 塗料事業部

〒174-8574 東京都板橋区舟渡3-9-6 TEL.03-3969-3125 (直通) FAX.03-3968-7300

● 施工仕様

工 程	製 品 名	希 釈 剤	希釈量(wt%)	塗 布 量(kg/m ²)	塗装間隔(時間/23℃)
1	下地処理	—	—	—	—
2	下 塗 り	強化コンクリート用プライマー	—	0.08~0.10	3~8※
3	上 塗 り	別記の各種製品	各種製品の仕様による		

塗布量は、表面の状態により増減があります。
吸い込みが少ないので溜りがないように塗装してください。

※塗装間隔は最短時間と最長上塗り可能時間です。また、低温時における塗装間隔については、当社にお問い合わせください。

● 施工要領

工 程	施 工 要 領
1	下地処理 下地の土、埃、泥、汚れ等はきれいに除去してください。 ワックスはマジソルやリムーバーにより完全に除去してください。 油污れはスーパーオイルクリーンやマジソルで脱脂してください。 ポリッシャーにより表面の汚れをきれいに除去してください。
2	強化コンクリート用 プライマー 主剤：硬化剤＝2：1（重量比）で混合し、電動攪拌機で充分攪拌 してください。 はけまたはローラーだけで塗装してください。 洗いは合成シンナーNo.6を使用してください。
3	上塗り 上塗り可能製品はカタログ表面の「上塗り適性材料」をご参照ください。 上塗り製品に関しては、各製品の仕様に従ってください。 防滑仕様に関してはお問い合わせください。

注意事項

1. 塗装(施工)前の注意

- (1) 5℃以下の場合は、塗装を避けてください。
- (2) 降雨・降雪・高湿・高温時およびその恐れがある場合は、塗装を避けてください。
- (3) 下地処理は、塗料の付着力を決定する重要な工程です。施工仕様書等をよくお読みの上、充分注意して行ってください。

2. 塗装(施工)中の注意

- (1) 下地が濡れている場合には、十分に乾燥させてから次の工程に着手してください。
- (2) プライマー乾燥後、時間を開け過ぎると、上塗り塗料との付着力が低下する場合があります。プライマーとその次の工程までは、同一日に塗装するようお願いします。
- (3) 塗装中は、換気をよくし、火気の取扱いは厳禁してください。
- (4) 二液型塗料の混合攪拌は、はかりおよび電動攪拌機を用いて行い、可使用時間(ポットライフ)にも充分注意して塗装してください。
- (5) 塗料を小分けする場合は、必ず小分けする前に充分に攪拌し、均一にした後はかりを用いて計量、混合してください。
- (6) 有機溶剤を使用した塗料のため、周辺での火気、スパーク、高温物は使用しないでください。
- (7) 静電気対策のため、使用する装置等は接地し、電気機器類は防爆型(安全増型)を使用してください。
- (8) タンク内部の密閉場所で作業する場合は、密閉場所、特に底部まで充分に換気出来る装置を取り付けてください。
- (9) 取扱い中は、出来るだけ皮膚に触れない様にし、必要に応じて適切な保護具を着用してください。

3. 塗装(施工)後の注意

- (1) 湿度が高いとき、気温の低いときは乾燥が遅れる場合があります。
- (2) 乾燥状態を確認してから次の工程に入ってください。
- (3) 塗装用具等を洗浄した水等を、河川や湖沼へ流したりしないようご注意ください。
- (4) 直射日光が当たり高温となる場所や、凍結する恐れのある場所を避けて保管してください。

4. 塗装面別の注意

- (1) コンクリートの仕上がり、付着している油の種類、汚れの程度等、下地の状態により塗膜の性能に影響をおよぼす場合がありますので、あらかじめ試験塗装を行い、下地処理や塗装工程が適切かどうかご確認ください。また動植物油を使用している床面に関しましては、必ず事前に当社までご連絡、ご相談ください。

5. もしもの場合

- (1) 皮膚に付着した場合は、多量の石けん水で洗い落とし、痛みまたは外観に変化があるときは、医師の診断を受けてください。
- (2) 眼に入った場合は、多量の水で洗ったあと、また誤って飲み込んだ場合は、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
- (3) 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けてください。

6. 全般的注意

- (1) 製品ご使用の際には、当販促物の他、製品本体記載の注意事項およびSDS(安全データシート)・施工仕様書をよくお読みください。
- (2) 塗装中、乾燥中ともに換気をよくしてください。
- (3) 改良等のため、①製品の中身、仕様 ②販促物の内容等は将来予告なしに変更する場合があります。
- (4) 当販促物に表示してあります塗り面積、工法はあくまでも設計上の標準的な数値です。塗装の際の諸条件によって増減する場合があります。
- (5) 製品本体および当販促物に記載されている、定められた用途以外には使用しないでください。またご使用方法等につきましてご不明の点がございましたら、必ずご使用前に当社にお問い合わせください。