

二液型エポキシシリコン系プライマー

無鉛

# タイル用プライマー

タイル用プライマーは、二液エポキシシリコン系プライマーで、  
陶器タイル、磁器タイル、自然石、といった  
表面強度の高いつるつるした無機系基材に対し強力な付着性を発揮します。

- 特長●
- 1) 速乾性。30分～1時間の乾燥で、フロアトップ各種製品が上塗り出来ます。
  - 2) 各種無機タイル、自然石（御影石、大理石）等に強力な付着力を発揮します。

用途● 各種無機タイル・自然石用

(一社)日本塗料工業会登録	
登録番号	A03047
ホルムアルデヒド 放散等級	F☆☆☆☆

内容量・荷姿・塗り面積●

	色	内容量	荷 姿	塗り面積
主 剤	クリアー	3 kg	半 缶	約75㎡ (約0.08kg/㎡)
硬 化 剤	クリアー	3 kg	半 缶	

可使時間● 8時間 (23℃)

上塗り適正材料●

一液タイプ	フロアトップアクア W#5000、マークレス フロアトップ#1000速乾、#1400、#5000、#5400
二液タイプ	フロアトップアクア フォルティス、フロアトップアクア エポ21 フロアトップ#7000、#7000+マークレス、#8500 アクアクリンU、エポワン
二 液 膜厚タイプ	フロアトップ#8000、U-#90、U-100NEO クイックアンダー、タフモル

アトミクス株式会社 塗料事業部

〒174-8574 東京都板橋区舟渡3-9-6 TEL.03-3969-3125(直通) FAX.03-3968-7300

● 施工仕様

工 程	製 品 名	希 釈 剤	希 釈 量 (wt%)	塗 布 量 (kg/m <sup>2</sup> )	塗 装 間 隔 (時間/23℃)	
1	下地処理	—	—	—	—	
2	下塗り	タイル用プライマー	—	無希釈	0.06~0.10	0.5~24
3	上塗り	各種製品	各製品の仕様による			

塗布量は、目地の量や幅、深さにより増減があります。  
目地に溜りがないように塗装してください。

● 施工要領

工 程	施 工 要 領
1	下地処理 下地の土、埃、泥、汚れ等はきれいに取り除きます。特に油污れは塗膜の密着不良となるので十分に脱脂してください。 目地は十分に乾燥させてください。 既存塗膜がある場合には完全に除去してください。
2	タイル用プライマー 主剤：硬化剤＝1：1（重量比）で混合し、電動攪拌機で充分攪拌してください。 はけまたはローラーだけで塗布してください。 洗いは合成シンナーNo.6を使用してください。
3	上塗り 上塗り可能製品はカタログ表面の「上塗り適正材料」をご参照ください。 上塗り製品に関しては、各製品の仕様に従ってください。 また防滑工法を行う場合は上塗りで行ってください。

注意事項

1. 塗装（施工）前の注意

- (1) 5℃以下の場合には、塗装を避けてください。
- (2) 降雨・降雪・高湿・高温時およびその恐れがある場合には、塗装を避けてください。
- (3) 下地処理は、塗料の付着力を決定する重要な工程です。施工仕様書等をよくお読みの上、充分注意して行ってください。

2. 塗装（施工）中の注意

- (1) 塗装中は、換気をよくし、火気の取扱いは厳禁としてください。
- (2) 二液性塗料の混合攪拌は、はかりおよび電動攪拌機を用いて行い、可使用時間（ポットライフ）にも充分注意して塗装してください。  
また小分けする場合は、必ず小分けする前に充分攪拌し、均一にした後、はかりを用いて計量、混合してください。
- (3) タイル目地に溜まりやすいので、溜まった場合にはウエス等で拭き取ってください。
- (4) 周辺での火気、スパーク、高温物は使用しないでください。
- (5) 静電気対策のため、使用する装置等は接地し、電気機器類は防爆型（安全増型）を使用してください。
- (6) コンクリートに使用した場合、コンクリートの表面強度がない場合はプライマーが吸い込まれて上塗り材が剥離することがあります。  
一般コンクリートには#800プライマー等、上塗りに適した当社の専用プライマーをお使いください。

3. 塗装（施工）後の注意

- (1) 湿度が高いとき、気温の低いときは乾燥が遅れる場合があります。

4. もしもの場合

- (1) 皮膚に付着した場合は、多量の石けん水で洗い落とし、痛みまたは外観に変化があるときは、医師の診断を受けてください。
- (2) 眼に入った場合は、多量の水で洗ったあと、また誤って飲み込んだ場合は、できるだけ早く医師の診断を受けてください。
- (3) 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合は、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診断を受けてください。

5. 全般的注意

- (1) 製品ご使用の際には、当販促物の他、製品本体記載の注意事項およびSDS（安全データシート）・施工仕様書をよくお読みください。
- (2) 塗装中、乾燥中ともに換気をよくしてください。
- (3) 改良等のため、①製品の中身、仕様 ②販促物の内容等は将来予告なしに変更する場合があります。
- (4) 当販促物に表示してあります塗り面積、工法はあくまでも設計上の標準的な数値です。塗装の際の諸条件によって増減する場合があります。
- (5) 製品本体および当販促物に記載されている、定められた用途以外には使用しないでください。またご使用方法等につきましてご不明の点がございましたら、必ずご使用前に当社にお問い合わせください。