

弱溶剤2液反応硬化型ウレタン系シーラー

# DIA

# ダイヤ ガンコシーラーマイルド

F☆☆☆☆

## ■ 特 長

- 旧塗膜への付着性に優れています。
- 下地への浸透・強化を兼ね備えています。
- 弱溶剤ですので環境に優しく、旧塗膜を傷めません。
- 耐久性が抜群で、屋根の塗り替えにも適用できます。

## ■ 用 途

荷 姿:15kg(基材:14kg/硬化:1kg)セット

新築から改修まで広範囲な用途に対応できます。

### 1. 新築下地

コンクリート、モルタル、PC板、GRC板、押出し成型板(薄型・厚型)ケイカル板など

### 2. 改修下地

#### ● 一般外壁・サイディングボード面

単層弾性、吹付タイル、スタッコ、リシン、アクリルエナメル、ウレタンエナメル、エマルジョン塗料(EP)、塩化ビニルエナメル(VP)など

※フッ素エナメル面の改修には適用できません。

#### ● 屋根面

スレート系屋根瓦(波形石綿スレート・コロニアル・カラーベスト)

※厚形スレート瓦、コンクリート瓦(モニエル瓦等)、アスファルトシングル及び

金属系屋根瓦の改修には適用できません。

### 3. 上塗適合性

各種弱溶剤仕上材 ダイヤアクレスフィラー

# ダイヤガンコシーラーマイルド

## ■ 施工工程

### ● 新築・改修一般施工

(23℃ 50%RH)

工程	材 料 名	調合割合	所要量	塗回数	間隔時間		施工用具	
					工程内	工程間		
1	下地調整	新築下時：素地は表面の含水率10% (pH10以下)になるまで十分に放置し乾燥させて下さい。 汚れや付着物はブラシ、研磨紙、布等を用いて除去して下さい。 改修下地：脆弱な部分または浮きや剥離部分は充分除去して下さい。*1 コンクリートの欠けやひび割れ、鉄筋発錆による損傷はきちんと補修して下さい。						
2	下塗り	ダイヤ ガンコシーラーマイルド 無希釈	A液(基材) 14kg B液(硬化剤)1kg	0.1~0.3kg /㎡ 50~150㎡/セット	1~2 *2	2時間以上 3日以内	2時間以上 3日以内 *3	刷毛、 ローラー、 エアレス

\*1 低汚染形アクリルシリコンエナメル面は塗装できない場合がありますので、ご相談下さい。

\*2 下地表面が著しく劣化し、脆弱になっている場合は2回塗布し固着して下さい。

\*3 低温時の工程間間隔時間は16時間以上あけて下さい。

## ■ 注意事項

- ① 2液反応硬化型ですので、A液とB液の調合割合は守り混合し、十分攪拌して下さい。
- ② 混合後の可使用時間は約5時間(23℃)です。
- ③ 塗装や塗料取り扱い時には、排気に気を付け火気厳禁として下さい。
- ④ 塗装面のゴミやほこりは取り除いて下さい。
- ⑤ 降雨の予想されるときや、高湿度(80%以上)、低温(5℃以下)の場合は施工を避けて下さい。
- ⑥ 塗装後、降雨や結露等で白化した場合、目荒しを行なって再度塗装して下さい。
- ⑦ 刷毛・ローラーの洗浄には、ラッカーシンナー又は塗料用シンナーを使用して下さい。
- ⑧ 施工に際し、施工・管理上の詳細な注意点については仕様書等をご確認下さい。
- ⑨ 施工に際し、安全衛生上の詳細な注意点については安全データシート(SDS)をご確認下さい。



## 株式会社 ダイフレックス

取扱店

〒163-0825 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル

☎ (03) 5322-7020 FAX. (03) 5322-7021

URL <http://www.dia-dyflex.jp>

※ 全国の最寄りの支店・営業所をご案内致します。お気軽にお問い合わせ下さい。