

〔ワトコ製品ラインナップ〕

■家具・工芸品・壁・建具用

ワトコ オイル

●色数：8色 ●容量：200ml・1ℓ・3.6ℓ・18ℓ ●標準塗布面積：約10㎡/ℓ

木本来の木肌を表現し、美しい色合いを持続するウェットな色調の全8色。ブレンドすることによりお好みの色を表現できます。



W-01/ナチュラル



W-07/ホワイト



W-08/チェリー



W-09/マホガニー



W-10/エボニー



W-11/ドリフトウッド



W-12/ミディアムウォルナット



W-13/ダークウォルナット

■床・内装木部用

ワトコティンバーレックス

●色数：2色 ●容量：200ml・1ℓ・3.6ℓ・18ℓ ●標準塗布面積：約10㎡/ℓ

広い面積に対応します。においを少なくし、乾燥時間を短縮した、施工性を考慮した改良タイプです。艶消しですが、かすかな光沢仕上げになります。



W-04/ナチュラル



W-06/ダークウォルナット

■家具・工芸品・壁・建具用

ワトコワックス

●色数：2色 ●容量：200ml・1ℓ・3.6ℓ・18ℓ ●標準塗布面積：約20㎡/ℓ

汚れの付着を抑え、深みのある風合いと手触り感を出す艶消しワックスです。※床専用ではありません。



W-14/茶(ダークウォルナット)



W-15/白(ナチュラル)

■床用・壁・家具・工芸品(内装木質製品全般)用

ワトコリアレックス F☆☆☆☆

●色数：1色
●容量：1ℓ・2.5ℓ・5ℓ・18ℓ
●標準塗布面積：約25㎡/ℓ

ヒマワリ油などの自然素材から生まれた人と環境に優しい木質製品仕上げ塗料です。白木仕上げに最適で、木目の美観を高めるだけでなく、経年変化による美しさと格調を育みます。表面をワックス効果で保護し、撥水力を強化します。

(注)5日間以上の養生期間が必要です。



W-20/ナチュラル

艶あり

■屋外用

ワトコティンバーガード

●色数：1色
●容量：200ml・1ℓ・3.6ℓ・18ℓ
●標準塗布面積：約6~10㎡/ℓ

ウッドデッキ、外壁や遊具等にご使用ください。ティンバーガードは、木材が持つ収縮と膨張に対応し、美観上の耐久性の難点を補い、劣化を遅らせます。経年変化を楽しむ塗料です。

※防虫・防腐剤は使用していません。防カビ効果を含んでおりますが、材種によってはカビが発生する場合があります。



W-03/ナチュラル

■床・内装メンテナンス用

ワトコリフレッシュオイル

●色数：1色
●容量：200ml・1ℓ・3.6ℓ・18ℓ
●標準塗布面積：約15㎡/ℓ

いつまでも美しいオイル仕上げの良さを維持するため、日頃のお手入れ用に調合したメンテナンス専用オイルです。



W-16/ナチュラル

■木質製品メンテナンス用

ワトコメンテナンスムース

●色数：1色
●容量：150ml
●標準塗布面積：約10㎡/150ml

塗料の常識を破ったムーススタイルです。コンパクトでどんな木製品でも簡単に手を汚さずにメンテナンスをお楽しみいただけます。ムース型ですから必要な場所に無駄なく手軽に塗り込めます。また、安全面を考慮して可燃性高圧ガスは採用していません。



W-17/ナチュラル

〈この色見本はナラ材に塗布したものです。印刷のため、実際の色とは異なります。〉

【ワトコオイルフィニッシュ標準塗装方法】

●ワトコオイルはメンテナンスが必要です。

■家具・工芸品・壁・建具用

ワトコオイル

- 1 240番以上のサンドペーパーで研磨し、生地調整します。
- 2 1回目は刷毛等でワトコオイルを十分に塗布し、15～30分放置後、ウェスで拭き取ります。
- 3 2回目の塗布は(1回目の塗布量の約1/4程度を目安に)必要に応じて240～400番の耐水ペーパーでウェット研磨をします。
- 4 仕上り具合を見て、さらに良く拭き取ります。
- 5 拭き取り後1時間位は浸透したオイルが吹き出す場合があります。ウェスできれいに乾拭きしてください。
- 6 乾燥するまで24時間以上が必要です。

※ご使用上の注意

1. カラーオイルの塗布は、木目にそって行うこと。塗装ムラの発生につながります。
2. 着色剤が沈降する場合がありますので、使用前に容器をよく振ってからご使用ください。
3. 調合ブレンドしてお好みの色を作ることができます。
4. 拭取りや塗布量または仕上げ方法によっては色落ちがあります。十分な拭取りと乾燥が必要です。

■床・内装木部用

ワトコティンバーレックス

- 1 80～240番のサンドペーパーで均一に仕上げます。(床面には、80～100番をご使用ください)
- 2 ワトコティンバーレックスを刷毛またはローラーで均一に塗布します。
- 3 塗布後しばらく放置(15～30分)してから、ウェスまたはモップでオイル分を綺麗に拭き取ります。
- 4 2回目の塗布は、仕上がり具合を確認して塗り込みます。目安は材種によって異なりますが、1回目の1/4～1/5程度です。
- 5 塗布後1時間以内に、必要に応じて再度拭き取りをしてください。
- 6 12～24時間の乾燥と養生が必要です。

※広い面積や業務的な扱いの場合は、ポリッシャーを使用していただき、適合したパッドを装着し磨いてください。12時間後、ドライパフをしていただくと底艶の光沢がよく現れます。

※ご使用上の注意

- 1 5～35度の常温の範囲を超えますと刷毛さばきが悪くなります。

■屋外用

ワトコティンバーガード

- 1 塗布面の埃や汚れを除去し、刷毛でワトコティンバーガードを塗布し、30分程度放置します。
- 2 拭き取り後、表面の乾燥を確認して2回目の塗布を行います。塗布量は1回目の約半分です。
- 3 木材によってはムラが出来ますので、ウェスで拭き取って調整してください。
- 4 メンテナンスは同じ手順で定期的に行ってください。塗布面に汚れがある場合は、手軽に水洗いをして乾燥後、上記の方法で行ってください。

※ご使用上の注意

1. ティンバーガードは防虫・防腐剤ではありません。
2. 外部塗装は天候に左右されます。雨の日と塗装面が濡れている場合は乾いてから塗布してください。
3. 防カビ効果を含んでおりますが、使用材の特性によってはその効力に大小があります。特に杉材は、事前の処理及び普段のお手入れを必要とします。

- ・針葉樹 6～7㎡/L
- ・広葉樹 8～9㎡
- ・耐朽材 約10㎡

■家具・工芸品・壁・建具用

ワトコワックス

- 1 ワトコオイルで仕上がった生地にワックスを刷毛・ウェスで均一に塗布します。
- 2 塗布後15～30分放置してから、余分なワックスを拭き取ります。
- 3 1～2時間してから、ウェスで磨き込むように乾拭きします。
- 4 塗り重ねる時は、表面の乾燥を確認して薄く塗ってください。
- 5 塗布面の完全な乾燥は、12時間程度が目安です。
- 6 ウェットな仕上がりを保つには4～6ヶ月ごとのお手入れが必要です。

※ご使用上の注意

1. ワックスはワトコオイルで仕上げたものにメンテナンスでお使い頂くのが標準です。
2. 白木仕上げ効果を望まれる場合、白ワックスを単独でお使いください。
3. 茶ワックスを使用した場合、色落ちすることがあります。
4. 使用前に容器をよく振ってからご使用ください。
5. 冬期はロウ分が固まりますので必要に応じて容器ごと湯煎してください。

■床・内装メンテナンス用

ワトコリフレッシュオイル

- 1 リフレッシュオイルを刷毛またはローラーで塗布します。または、メンテナンスムースを吹き付けるか、均一にリフレッシュオイルを適量たらして配置してください。
- 2 ポリッシャーに汚れに応じ、グリーン、ブルー、赤パットを装着し、全面をポリッシングします。
- 3 ポリッシングの終わった所からウェスまたはポリッシャーにウェスを付けて良く拭き取ります。汚れの強い所はリフレッシュオイルを付け、丁寧にポリッシングしてください。
- 4 拭き取ってから約1時間後、吹き出したオイルをもう一度拭き取ってください。
- 5 家具等面積の小さな所は刷毛またはウェスで塗布し、すぐに拭き取ってください。
- 6 8～12時間の乾燥時間が必要です。

※ご使用上の注意

1. 水拭きは厳禁です。
2. メンテナンスの周期は、使用頻度によって異なります。状態を確認し定期的に行ってください。

■床用・壁・家具・工芸品(内装木質製品全般)用

ワトコリアレックス

- 1 埃や汚れを除去し、塗布面を80～100番のサンドペーパーで調整します。内装木部や家具等は320番程度で仕上げてください。
- 2 オイルをローラーまたは腰の強い刷毛等で塗り込む。家具や工芸品の艶出しに使用する場合はウェス等を用い乾拭きする。
- 3 必要に応じ塗布面を確かめながら、2回目の塗布をする。20～30分以内に濡れた床面をパッド等で低速バッフィングする。すみやかにきれいな布等でポリッシュする。そして、再度良く拭き取ってください。
- 4 床面の光沢を求める場合は、表面の乾燥後にレッドグレードのパッドを用い高速回転でバフ掛けするとより一層の艶が出ます。壁、家具、工芸品に使用する場合はオイルを良く拭き取り、五日間は水を避け乾燥させてください。

※ご使用上の注意

1. 浸透性塗料のため、材種によっては吸い込みによる塗り違いが出る場合があります。事前に試し塗りをお勧めします。
2. ロウ分が混じるように使用前と使用中はよくかき混ぜてください。
3. 冬期はロウ分が固まりますので必要に応じて容器ごと湯煎してください。