

# TECHNICAL INFORMATION

## 製品説明書

品名 : アクリカ瓦用 下塗 グレーF

系統 : アクリル樹脂塗料

特長 : ①セメント瓦との密着性にすぐれている。 ②耐久性が良い。

### 塗料性状

色	: グレー系	危険物商品名	: A23-096S
密度 (g/cm <sup>3</sup> /23°C)	: 1.12	消防法危険物区分	: 第四類第一石油類
加熱残分 (%)	: 46	有機溶剤中毒予防規則区分	: 第二種有機溶剤等
引火点 (°C)	: 13	労働安全衛生法有害物表示	: SDS参照ください
発火点 (°C)	: 432	毒物及び劇物取締法による表示	: なし

### 塗装要領

下地調整 : ごみ・油分その他の付着物を除去し、目荒しして清掃する。  
シンナー名 : アクリカ2000シンナー  
希釈率(質量%) : エアレス塗り 60~80  
標準塗付量 (kg/m<sup>2</sup>) : エアレス塗り 0.15~0.20  
標準膜厚(μm/回) : ドライ 30  
(標準塗付量は、個々の条件によって異なります。)

### 乾燥時間

項目	温度	20°C
指触乾燥 (分)		10
硬化乾燥 (時間)		1
塗装間隔 (時間以上)		3

### 塗装系

適合する主な上塗り : Pアクリカ瓦用各色

荷姿 : 15kg

[注] 上記数値は、標準のものであり若干の変動はあります。

2017.07.13

# TECHNICAL INFORMATION

## 成 分 表

品名 : アクリカ瓦用 下塗 グレーF

成 分	含有量 (質 量 %)	備 考
着色顔料・体質顔料	23.9	
アクリル樹脂系	46.7	
繊維素系樹脂液	8.0	
添加剤	0.2	
溶剤	21.2	
合 計	100.0	

危 険 物 商 品 名	A23-096S
危 険 等 級	II
消 防 法 危 険 物 区 分	第四類第一石油類
有 機 溶 剤 中 毒 予 防 規 則 区 分	第2種有機溶剤等
労 働 安 全 衛 生 法 有 害 物 表 示	SDS参照ください
毒 物 及 び 劇 物 取 締 法 に よ る 表 示	なし

[注] 上記数値は、標準のものであり若干の変動はあります。

2017.07.13

# TECHNICAL INFORMATION

## 塗料成分表・試験成績表

品名 : アクリカ瓦用 下塗 グレーF  
危険物商品名 : A23-096S 消防法危険物区分 : 第四類第一石油類

### 塗料成分表

成分	含有量(質量%)
アクリル樹脂液	46.7
繊維素系樹脂液	8.0
着色顔料・体質顔料	23.9
添加剤	0.2
溶剤	21.2
合計	100.0

### 試験成績表

項目	規格	結果
容器の中での状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなくて一様になること。	合格
分散度(μm)	50以下。	30
塗装作業性	2回塗りで吹付け塗りの作業に支障がないこと。	合格
乾燥時間(h)	2以内	1
塗膜の外観	割れ・はがれを認めないで、見本品と比べて、色とつやとは差異が少なく、膨れ・流れ・しわが大きくないこと。	合格
隠ぺい力	見本品と比べて、隠ぺい力が小さくないこと。	合格
耐衝撃性	500mmの高さから落としたおもりの衝撃で、はがれができないこと。	合格
耐水性	水に144時間浸しても異常がないこと。	合格
耐アルカリ性	水酸化カルシウム飽和水溶液に24時間浸しても異常がないこと。	合格
耐揮発油性	試験用揮発油1号に24時間浸したとき異常がないこと。	合格
加熱残分(%)	40以上	46

[注] 上記数値は、標準のものであり若干の変動はあります。

2017.07.13