

TECHNICAL INFORMATION

製品説明書

品名 : ネオアルキコート 無鉛 ワニス
系統 : フタル酸樹脂塗料
特長 : ①光沢がよい。 ③無鉛ワニスである。
②仕上りがよい。

塗料性状

色 : 透明 危険物商品名 : K12-011H
密度 (g/cm³/23°C) : 0.92 消防法危険物区分 : 第四類第二石油類
加熱残分(%) : 46 有機溶剤中毒予防規則区分 : 第三種有機溶剤等
引火点(°C) : 40 労働安全衛生法有害物表示 : SDS参照ください
発火点(°C) : 288 毒物及び劇物取締法による表示 : なし

塗装要領

下地調整 : さび・油分・水分・埃などのない清浄な面にしてください。
シンナー名 : 塗料用シンナー
希釈率(質量%) : はけ塗り 5~10 : エアスプレー塗り 15~25
標準塗付量 (kg/m²) : はけ塗り 0.08 : エアスプレー塗り 0.11
標準膜厚 (μm/回) : ウエット 55 : ドライ 20
(標準塗付量は、個々の条件によって異なります。)

乾燥時間

項目	温度	5°C	20°C	30°C
指触乾燥 (分)		100	50	40
硬化乾燥 (時間)		48	24	15
塗装間隔 (時間以上)		48	15	15

塗装系

適合する主な下塗り : なし

荷姿 : 16LT・4LT・1LT

[注] 上記数値は、標準のものであり若干の変動はあります。

2017.01.26

TECHNICAL INFORMATION

成 分 表

品名 : ネオアルキコート 無鉛 ワニス

成 分	含有量 (質 量 %)	備 考
フタル酸樹脂ワニス	80.3	
乾燥剤・助剤	0.6	無鉛ドライヤー使用
溶 剤	19.1	
合 計	100.0	

危 険 物 商 品 名	K12-011H
危 険 等 級	Ⅲ
消 防 法 危 険 物 区 分	第四類第二石油類
有機溶剤中毒予防規則区分	第三種有機溶剤等
毒物及び劇物取締法による表示	なし

[注] 上記数値は、標準のものであり若干の変動はあります。

2017.01.26

TECHNICAL INFORMATION

塗料成分表・試験成績表

品名 : ネオアルキコート 無鉛 ワニス
危険物商品名 : K12-011H 消防法危険物区分 : 第四類第二石油類

塗料成分表

成分	含有量(質量%)
フタル酸樹脂ワニス	80.3
乾燥剤・助剤	0.6
溶剤	19.1
合計	100.0

試験成績表

項目	規格	結果
透明性	透明であるものとする。	合格
色数(ガードナー)	15以下	7
皮張り性	皮が張らないものとする。	合格
塗装作業性	はけ塗りで塗装作業に支障があってはならない。	合格
乾燥時間 h (表面乾燥性)	10以下	3
塗膜の外観	塗膜の外観が正常であるものとする。	合格
耐屈曲性	直径3mmの折り曲げに耐えるものとする。	合格
不粘着性	見本品と比べて、粘着性が大きくないものとする。	合格
耐水性	水に18時間浸したとき、異常がないものとする。	合格
耐揮発油性	試験用揮発油1号に4時間浸したとき、異常がないものとする。	合格
加熱残分 %	40以上	46
加熱残分中の 無水フタル酸 %	23以上	28

[注] 上記数値は、標準のものであり若干の変動はあります。

2017.01.26