



Beニューシリーズ

「Beニューシリーズ」は、耐候性・弾性に優れた多機能型単層仕上塗材です。豊富なバリエーションがありますので、用途にあわせてお選びいただけます。

特長

01 高耐候性

耐候性に優れており、建物の美観を守ります。

02 低汚染性

汚れにくく、親水性により、ホコリ等を洗い落とします。

03 透湿性能

結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。

04 弾性

下地の細かなひび割れにも追従し、雨水等の浸入を抑止します。

05 防藻・防カビ性

藻やカビの発生を抑え、安心して快適な住空間を維持します。

用途

一般建築物の外部壁面

適用下地

コンクリート・モルタル等

製品一覧

一般名称	製品名	特徴	模様	JIS	ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ (NSK自主表示登録番号)	
薄付け仕上塗材	Beニュー-S	艶 有	スタンダードタイプ	ゆず肌状	JIS A 6909	0305351
		半 艶			—	0305352
		艶消し			—	0306313
防水形外装薄塗材E	Beニュー-D	艶 有	強靱塗膜タイプ	平塗り状	—	0409022
		艶消し			—	—
	Beニュー-Si	艶 有	アクリルシリコン 低汚染タイプ	ゆず肌状 [ローラー]	JIS A 6909	0305353
		艶消し			—	0710015
	Beニュー-ST	艶 有	スタンダードタイプ	凹凸状	JIS A 6909	0402003
Beニュー-SiT	艶 有	アクリルシリコン 低汚染タイプ	凸部処理状	JIS A 6909	1309008	





Beニューシリーズ

標準施工仕様書

■ゆず肌状・ゆず肌状[ローラー]模様・平塗り状 (BeニューS / BeニューS半艶 / BeニューS艶消し / BeニューSi / BeニューSi艶消し / BeニューD)

工程	材料・調合		施工用具・条件	塗回数	間隔時間 (hr)	所要量	
下地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウェス等で除去し、乾燥した清浄な面とする。						
下塗り	キクスイプライマースーパーE		主材:15kg 無希釈	エアレススプレー ウールローラー(中毛)等	1	3以上 80~150㎡/15kg 0.10~0.19kg/㎡	
主材塗り	ゆずはだ状 模様仕上げ	基層塗り	Beニュー各種	主材:16kg 清水:0.6~0.9L	リシガン 口径:4~6mm 吹圧:0.5~0.6MPa	1	6以上 26~33㎡/16kg 0.48~0.60kg/㎡
		模様塗り	Beニュー各種	主材:16kg 清水:0.6~0.9L	リシガン 口径:4~6mm 吹圧:0.5~0.6MPa	1	- 40~50㎡/16kg 0.32~0.40kg/㎡
	ゆずはだ状 [ローラー] 模様仕上げ	基層塗り	Beニュー各種	主材:16kg 清水:0~0.3L	多孔質ローラー	1~2	工程内6以上 工程間6以上 13~22㎡/16kg 0.70~1.20kg/㎡
		模様塗り	Beニュー各種	主材:16kg 清水:0.3~0.6L	ウールローラー(中毛)	1	- 35~53㎡/16kg 0.30~0.45kg/㎡
	平塗り状 模様仕上げ	基層塗り	BeニューS BeニューS半艶	主材:16kg 清水:0.3~0.6L	ウールローラー(中毛)	1	6以上 26~33㎡/16kg 0.48~0.60kg/㎡
		模様塗り	BeニューSi BeニューSi艶消し	主材:16kg 清水:0.6~0.9L	ウールローラー(中毛)	1	- 40~50㎡/16kg 0.32~0.40kg/㎡
		基層塗り	BeニューS艶消し BeニューD	主材:16kg 清水:0.3~0.6L	ウールローラー(中毛)	1	6以上 26~33㎡/16kg 0.48~0.60kg/㎡
		模様塗り	BeニューS艶消し BeニューD	主材:16kg 清水:0.6~0.9L	ウールローラー(中毛)	1	- 40~50㎡/16kg 0.32~0.40kg/㎡

■凹凸・凸部処理状模様 (BeニューST / BeニューSiT)

工程	材料・調合		施工用具・条件	塗回数	間隔時間 (hr)	所要量
下地調整	ゴミ、未硬化セメント粉末、砂塵、油脂分などの付着物をワイヤーブラシ、かわすき、サンドペーパー、ウェス等で除去し、乾燥した清浄な面とする。					
下塗り	キクスイプライマースーパーE		主材:15kg 無希釈	エアレススプレー等	1	3以上 80~150㎡/15kg 0.10~0.19kg/㎡
主材塗り	基層塗り	BeニューST BeニューSiT	主材:16kg 清水:1~1.6L	リシガン 口径:5~6mm 吹圧:0.5~0.6MPa	1~2	工程内6以上 工程間6以上 14~20㎡/16kg 0.8~1.1kg/㎡
	模様塗り	BeニューST BeニューSiT	主材:16kg 清水:0~0.3L	タイルガン 口径:6~8mm 吹圧:0.2~0.3MPa	1	凸部処理 0.5以内 20~40㎡/16kg 0.4~0.8kg/㎡
凸部処理	プラスチックローラーに塗料用シンナーを付けて均一に押さえてください。					

荷 姿

キクスイプライマースーパーE	NET: 15kg/缶	BeニューSi艶消し	NET: 16kg/缶
BeニューS	NET: 16kg/缶	BeニューD	NET: 16kg/缶
BeニューS半艶	NET: 16kg/缶	BeニューST	NET: 16kg/缶
BeニューS艶消し	NET: 16kg/缶	BeニューSiT	NET: 16kg/缶
BeニューSi	NET: 16kg/缶		



注意点

このパンフレットに掲載の製品を取り扱う際は、弊社各製品の標準施工仕様書に記載の所要量、間隔時間、及び注意事項を守って施工してください。
又製品の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細はSDS(安全データシート、旧MSDS)を参照してください。

取扱店



菊水化学工業株式会社

本社 名古屋市中区錦2丁目19番25号 日本生命広小路ビル
☎052-300-2222(代)

仙台支店 ☎022-706-5710

東京支店 ☎03-3981-2500

名古屋支店 ☎0568-69-5200

関西支店 ☎06-7668-5320

福岡支店 ☎092-935-4610

●ホームページアドレス <http://www.kikusui-chem.co.jp/>

