

アクリル樹脂エマルジョンペイント

アレスエコクリーンマット

系 統 特殊アクリル樹脂エマルジョンペイント

適用規格 JIS K 5663 合成樹脂エマルジョンペイント1種

ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

特 長

- 水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く安全衛生など取扱いが容易です。
- 仕上がり肌、肉持ち感に優れ、優雅でシックなつや消しの仕上がりが見られます。
- 乾燥性に優れます。
- はけ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。
- 耐水性、耐アルカリ性に優れます。
- 耐摩耗性に優れ、洗浄時の塗膜耐久性が良好です。
- 防カビ、抗菌性を有します。
- 防火材料認定品です(JASS18の仕様に準拠します)
 NM-8585(塗料塗装/不燃材料)
 QM-9816(塗料塗装/準不燃材料)
 RM-9364(塗料塗装/難燃材料)
- F☆☆☆☆表示製品です。

塗料性状

項 目	内 容
1 荷 姿	4kg、16kg
2 混 合 比	—
3 色	白及び各色
4 つ や	つや消し
5 仕 上 が り 感	平 滑
6 塗 料 比 重	1.42 (白)
7 溶 剤 比 重	1.00 (上水)
8 加 熱 残 分	54%(白)
9 劇 物 表 示 (品名・含有量)	—
10 労 安 法 上 の 表 示 有 害 物	—
11 有 機 則 / 特 化 則	—
12 消 防 法 による 危 険 物 区 分	非 危 険 物
13 硬 化 剤 の 成 分 に よ る 区 分	—

注) 上記の数値は標準を示すもので、若干の変動があります。

塗装条件

塗装方法	はけ	ローラー	エアレス スプレー		
希 積 率	5~15%	5~15%	10~20%		
標準塗付量 (kg/m ² /回)	0.13	0.13	0.17		
希 積 剤	上 水				

- 注) (1) 標準所要量は、個々の条件によって異なります。
 (2) 標準塗付け量は、0.10(kg/m²/回)です。
 (3) 所要量・塗付け量の定義は、JASS18に準拠しております。

塗装間隔

項 目		温 度	
		23℃	
標準塗装間隔	最 短	2時間	
	最 長	7日	
使 用 時 限		—	

主な適用素材

コンクリート、モルタル、木部、石膏ボード、ケイカル板、塩ビクロス

主な適用下塗塗料

EPシーラー、ストップシーラー、エコカチオンシーラー、KPピニサフ、アレス水性ケイカルシーラー、アクアグランドコートⅡ

主な適用中塗塗料

主な適用上塗塗料

使用上の注意事項

- 開缶後よくかきまぜて、中身を均一にしてから使用して下さい。
- 性能を発揮する塗膜を形成するのに必要な最低造膜温度があり、5℃以下での使用は避けて下さい。
- モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケット科学社製(H-2))または5%以下(ケット科学社製HI-500シリーズ:コンクリートレンジ)まで乾燥させた後、適切な下塗りを塗装後に本品を塗装して下さい。
- 夜間などは気温の低下によって結露し、塗面にシミがついたり、塗膜をタレさせたりすることがありますので、冬期や雨天の塗装には特に注意して下さい。
- 高温(40℃以上)、及び低温(0℃以下)での保存は避けて下さい。
- 換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓して下さい。
- その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データシート)を参照して下さい。

※本製品説明書の内容には、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。