

水性グランドコートDX

水性グランドコートDXは、木部塗装仕上げ面の下塗り用として開発しました。水性なのでシンナー臭もなく快適な塗装作業を提供し、VOC(揮発性有機化合物) 排出規制に対応した地球に優しい木部用下塗り塗料です。

また、水性上塗り塗料との組み合わせでオール水性木部塗装が可能になります。

- 特 長**
- 1 水で希釈でき、作業時の溶剤臭が気にならず環境にも優しいです。
 - 2 速乾タイプで塗装後約5～6時間(23℃) で研磨が可能です。
 - 3 目止め、吸い込み止めにすぐれています。
 - 4 研磨性が良好です。

用 途 一般木工製品(建具、家具、建築木部内装など) の下塗り塗料

塗料使用上の注意点

- 1 素地表面の埃や汚れを落として素地処理を行ってください。
- 2 各塗料を使用する前に十分に攪拌し、均一にしてから使用してください。
- 3 希釈は、水道水を使用してください。
- 4 気温5℃以下での使用は避けてください。
- 5 研磨はサンドペーパー(#240～#400) で、研磨してください。
- 6 塗装器具は、塗装後ただちに水で洗浄してください、一度乾くと再び水に溶けません。
- 7 その他塗料の取り扱いについての注意事項の詳細は安全データシート(SDS)を参照してください。
- 8 2022年4月時点の情報です。製品ガイドに記載の内容は、改良等により予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

塗膜性状	乾燥時間	指触	35～45分
		半硬化	1～1.5時間
	硬度		F (三菱ユニ鉛筆硬度)
	付着性	碁盤目	100/100 (セロテープ剥離)
	耐衝撃性	500g×20cm	○
製品原色	白		
製品容量	4kg・16kg		
ホルムアルデヒド 放散等級	F☆☆☆☆	N04033	
希釈剤	清水(水道水)		
適用上塗	ビニヨンゴールド / ビニヨン#3000		
希釈率(外割%)	刷毛・ローラー	スプレー	
	0～5	0～5	
標準塗布量(kg/m ²)	刷毛・ローラー	スプレー	
	0.13～0.15	0.12～0.14	
塗面積(m ² /kg)	刷毛・ローラー	スプレー	
	6.5～7.5	7～8	
標準膜厚(μm)	刷毛・ローラー	スプレー	
	25～35	20～30	
研磨可能時間 (23℃)	刷毛・ローラー	スプレー	
	約6時間後	約5時間後	