

2液形シリコン系屋根用塗料

ニッペ

ファインルーフSi

トタン屋根、住宅用化粧スレート屋根にも塗れる屋根用塗料の実力派!!



2液形シリコン系屋根用塗料



トタン屋根、住宅用化粧スレート屋根いずれにも塗装可能な屋根用塗料の実力派!!

外壁面用より高レベルな耐久性(強さ)と光沢(美しさ)を求められる屋根用塗料。
ファインルーフSiは強靭な塗膜を形成し、厳しい自然環境からお住まいの屋根を保護します。

ファインルーフSi 6つの特長

1 高光沢

“ギラつや感”があり、鮮映性の高い美しい仕上がりです。

2 紫外線に強い

紫外線に強く、塗りたての美しさを長期間保ちます。

3 高耐久性

積雪や滑雪などに対して、すぐれた耐久性を発揮します。

4 すぐれた速乾性

乾燥が速い2液形なので、塗装後早期に性能を発揮します。

5 豊富なカラー24色

人気のトタンカラー24色で街並みの景観などに合わせて、個性を演出します。

6 幅広い下地適性

トタン屋根だけでなく、住宅用化粧スレート屋根や波形スレート屋根にも塗装可能です。

●色相



ファインルーフSi

Color Variation カラーバリエーション

街並みの景観などに合わせて、個性を演出します。

サニーレッド	エンペラーブルー	セルリアンブルー	ナイスブルー	モスグリーンS
ブラック	ブラックネス	ノアール	アイビー	サーフグレー
ニューウイン	マウンテングレー	ダークセビア	マーズレッド	チャコールグレー
ピーバーレッド	アイボリー	ブルーブラック	ナックルグレー	マスカットグリーン
			アッシュブラウン	ホワイト

*色は印刷のため近似色です。

*色相については、ルーフペイントシリーズ色見本帳をご用意しておりますので、そちらをご覧ください。

●標準塗装仕様 鋼板屋根、トタン屋根 塗り替え

工 程	塗 料 名	塗 り 回 数	使 用 量(kg/m ² /回)	塗り重ね乾燥時間(23℃)	希 釀 剂	希 釀 率(%)	塗 装 方 法
下地調整	膨れたり、割れたり、浮いている劣化塗膜、さび、付着物などの周辺をワイヤーブラシ、ケレン棒などで除去する。溶接部のさびは、電動工具で除去する。油脂分、水分は溶剤拭きを行い清浄な面とする。						
下塗り	ニッペハイポンファインプライマーII	1	0.16~0.18	4時間以上7日以内	塗料用シンナーA	0~10 0~5	はけ、ウールローラー エアレスプレー
上塗り	ニッペファインルーフSi	2	0.12~0.14	3時間以上7日以内	塗料用シンナーA	0~10 5~15	はけ、ウールローラー エアレスプレー

注)上記の各数値は、すべて標準のものです。被塗物の形状、種類、素地の状態、気象条件、施工条件などによりそれぞれ多少の幅を生じることがあります。

注)塗料の塗り重ねは所定の塗り重ね乾燥時間まで行ってください。(縮み、割れ、乾燥不良、付着不良などが起こります)

注)下塗りにはニッペハイポンルーフデクロやニッペ1液ハイポンファインデクロ、ニッペエスパーソンエースもご使用いただけます。

●標準塗装仕様 住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根 塗り替え

工 程	塗 料 名	塗 り 回 数	使 用 量(kg/m ² /回)	塗り重ね乾燥時間(23℃)	希 釀 剂	希 釀 率(%)	塗 装 方 法
下地調整	ごみ、ほこり、かび、藻など、付着物は入念に除去する。素地に近づけ9.8MPa(=100kgf/cm ²)以上の高圧水洗が望ましいが、高圧水圧ができる場合はホースで水を流しながら金属ワイヤーブラシなどを用いて清掃する。水洗い後は翌日まで乾燥させる。旧塗膜がある場合は、浮いたり、割れたりしている劣化塗膜、露出している着色セメント層を入念に除去する。十分に付着している活膜は残してよい。						
下塗り	ニッペファイン浸透造膜シーラー	1~2 ^{※1}	0.16~0.20	4時間以上7日以内 ^{※2}	無希釈 ^{※3}	—	はけ、ウールローラー、エアレスプレー
	ニッペファイン浸透シーラー		0.15~0.30	4時間以上5日以内 ^{※2}			
	ニッペ1液ベストシーラー		0.15~0.30	3時間以上7日以内 ^{※2}			
	ニッペシリコンベスト強化シーラー		0.20~0.40	2時間以上7日以内 ^{※2}			
上塗り	ニッペファインルーフSi	2	0.15~0.18	3時間以上7日以内 ^{※2}	塗料用シンナーA	0~10 5~15	はけ、ウールローラー エアレスプレー
縁切り	水切り部で化粧スレートの上下重なり部分が塗料でつまっている個所は縁切りを行う。						

注)上記の各数値は、すべて標準のものです。被塗物の形状、種類、素地の状態、気象条件、施工条件などによりそれぞれ多少の幅を生じることがあります。

注)旧塗膜は、健全な状態であることを想定しています。(注)シーラーの適用について詳細な仕様については、別途「スレート屋根塗料シリーズ」のカタログをご覧ください。

※シーラーは、ぬれ感が出るまでを目安にしてください。素地への吸い込み個所がある場合は、その部分を増し塗りしてください。

また、シーラー乾燥後ガムテープで基材のはがれがないかチェックし、はがれなどがある場合は再度シーラーを塗付してください。

※2「ニッペ1液ベストシーラー」「ニッペシリコンベスト強化シーラー」「ニッペファイン浸透シーラー」「ニッペファイン浸透造膜シーラー」は、高温下では、硬化反応が著しく速まります。

高温時の施工では、上塗りを3日以内に塗り重ねてください。

※3少しでも希釈すると付着性が低下します。

●製品体系

塗 料 名	ニッペ ファインルーフSi
系 統	2液形シリコン系屋根用塗料
容 量	15Kgセット(塗料液13.5kg 硬化剤 1.5kg)
色 相	24色
つ や	有り
塗料液:硬化剤 混合比(重量比)	9:1
ポットライフ(23℃)	6時間

・色相については、見本帳をご用意していますのでご覧ください。

●適用下塗り

- ニッペハイポンファインプライマーII
- ニッペハイポンルーフデクロ
- ニッペ1液ハイポンファインデクロ
- ニッペファイン浸透造膜シーラー
- ニッペファイン浸透シーラー
- ニッペ1液ベストシーラー
- ニッペシリコンベスト強化シーラー
- など

●乾燥時間

乾燥場所の 気温	5~10℃	23℃	30℃
指触乾燥	60分	30分	20分
塗り重ね乾燥	4時間以上7日以内	3時間以上7日以内	2時間以上5日以内

・乾燥時間は目安です。使用量、通風、湿度および素地の状態によって異なります。

●用途

- 戸建住宅
- 各種工場
- 体育館
- 公共施設などの屋根面

●適用下地

- 鋼板屋根
- トタン屋根
- 住宅用化粧スレート屋根
- 波形スレート屋根

ペイントかわら版 読者募集!

登録無料 いきまくご登録を。

※QRコードが読み取れない場合は、
こちらにアクセスしてください。
<http://paintkawaraban.jp/form/>



ニッペ ファインルーフSi

本製品は、塗料配合中に鉛・クロムを含みません。

施工上の注意事項 (詳細な内容については、各製品の製品使用説明書などでご確認ください。)

○鋼板屋根、トタン屋根 塗り替え

- 十分な塗膜性能を確保するため、規定の使用量をおまもりください。
- ごみ・ほごり・砂・油・樹液などは、塗装前に水洗い、溶剤拭きなどで十分に除去し、乾燥した清浄な面にしてください。
- さびは、ワイヤブラシ・サンドペーパーなどで入念に除去し、膨れ・割れの発生にも注意し、十分なケレンを行ってください。
- なみかたトタンの山の部分やトタン板の継ぎ目、折り曲げ部分は、膜が薄くなりがちです。先に拾い塗りするのが長持ちさせるこつです。
- 塗り重ねは規定の塗り重ね乾燥時間をまもってください。硬化が不十分な場合は、塗料用シンナーで再溶解するおそれがあります。
- 鉛酸カルシウムさび止め (JIS K 5629) は、下塗りに使用しないでください。
- 塗ビзор鋼板の上の塗装は、避けてください。ただし、経年でつやが引けているような塗ビзор鋼板に対しては、変性エボキシ樹脂プライマーを下塗りに使用することで塗装できる場合があります。詳細は事前にご相談ください。
- 昼夜の温度差が激しい時期や、山間部など夜露の早く降りる地域では、結露によるつや引け現象が起こりやすいため、早めに塗装を終えて十分に乾燥時間を確保してください。塗装後早期に結露の影響を受けると光沢低下や膨れ、割れ、はく離の原因になります。
- 積雪の荷重を最も受けやすい軒先の部分、瓦棒の凸部にこすり付けるように増し塗りを行ってください。
- 塗り替え後は、滑雪性がよくなる場合があります。積雪時にまとまった雪が落ちる可能性がありますのでご注意ください。

○住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根 塗り替え

- 水洗い後は、1日以上乾燥させてください。また素材表面が雨、露などで濡れている場合は、十分に乾燥するまで塗装しないでください。(光沢低下、膨れ、割れ、はく離の原因となります。)
- 下地調整が不十分だと塗膜はく離の原因となったり、光沢が出ないなどの仕上がり不良になる場合があります。塗り替えでは必ず素地に近づけ9.8MPa (=100kgf/pl)以上の高圧水洗が金属ワイヤブラシなどによるケレン後、水洗いを実施し、付着物、劣化塗膜や基材の劣化物を十分に除去してください。
- 経年劣化や下地の劣化が著しい場合は、シリコンベスト強化シーラー、またはファイン浸透シーラーをご使用ください。
- 水切り部で屋根材の重なり部分に塗料が付着し詰まっていると、漏水の原因になります。皮すき、ケレン棒、カッターなどを用いて溜まつた塗料を除去する縁切りを行ってください。
- 粘土瓦(いぶし瓦、釉葉瓦など)には使用しないでください。なお、洋風コンクリート瓦については、最寄りの営業所にご相談ください。
- 下塗り乾燥後、ガムテープで基材のはく離がないかチェックし、はく離がある場合は、再度下塗りを塗付してください。
- 無石綿スレート板に塗装すると反りやクラックが発生する可能性があります。

○共通

- 溶剤系塗料のため、室内での塗装は必ず換気をしてください。また、外部での塗装においても、換気口・空気取入口などに養生を行い、溶剤蒸気が室内に入らないように注意してください。居住者へのご配慮をお願い致します。
- 所定のシンナー以外を使用したり、薄めすぎるなどつや引けやダレ、かぶり不良などをきたす原因になりますので、必ず所定のシンナーおよび希釈率をまもってください。
- 異なる色相を塗り重ねる場合（例：1回目の上塗りを塗装してから、別な色相でラインや帯などを塗装する場合など）2回目の上塗りが1回目の上塗りを侵してラインや帯などが変色（ブリード）する場合がありますのでご注意ください。
- 硬化が不十分な場合は、シンナーで再溶解する場合があります。
- 水、アルコール系溶剤の混入は絶対に避けてください。
- 硬化剤は湿気で硬化しますので密栓して貯蔵してください。
- 塗料を扱う場合は、皮膚に付着しないようにご注意ください。また、蒸気やミストなども吸い込みないように十分にご注意ください。
- 塗膜の乾燥過程で水分の影響を受けた場合（高湿度、結露、降雨など）、塗膜表面が白化するおそれがあります。水分の影響を受けるおそれがある場合は、塗装を避けてください。
- 旧塗膜に発生した藻・かびは、洗浄などで必ず除去し、清浄な面としてください。付着阻害をおこすおそれがあります。
- 改修工事にご使用の場合は、旧塗膜の種類によっては溶剤などの影響により、旧塗膜を侵し溶剤剥れや縮みなどの異常が発生する場合がありますので、旧塗膜の種類をご確認のうえ、塗装仕様をご検討ください。
- 塗装場所の気温が5°C未満もしくは、湿度85%以上である場合、または換気が十分でなく結露が考えられる場合、塗装は避けてください。
- 塗料液と硬化剤の混合割合は、必ずまもってください。混合割合が不適切な場合、塗膜性能が発現されなかっただけ、仕上がりや作業性が低下することがあります。
- 屋外の塗装で降雨、降雪のおそれがある場合、および強風時は塗装を避けてください。
- 塗装時および塗料の取り扱いときは、換気を十分に行い、火気厳禁にしてください。
- 飛散防止のため必ず養生を行ってください。
- 塗料は内容物が均一になるようにかくはんしてください。薄めすぎは隠ぺい力不足、仕上がり不良などが起こるため規定範囲を超えて希釈しないでください。
- 大面积の塗装では補修部分が目立つことがあります。使用塗料のロットは必ず控えておき、補修の際は塗料ロット、希釈率、および補修方法などの条件を同一にしてください。
- はけ塗り仕上げとローラー仕上げが混在する場合、使用量、表面肌が異なるため若干の色差がでますので、はけ塗りの部分は希釈を少なくて塗装してください。
- ローラー塗りの場合、ローラー目は同一方向に揃えるように仕上げてください。ローラー目によう、色相仕上がり感が異なって見えることがあります。
- 塗装方法により色相が多少変化する場合がありますので、ローラー塗りはできる限り入り隅まで入れてください。
- 汚れ、さしこなどにより補修塗りが必要な場合があります。使用塗料のロットは必ず控えておき、補修の際は塗料ロット、希釈率、および補修方法などの塗装条件を同一にしてください。
- ローラー、はけなどは、ほかの塗料での塗装に使用すると、はしきなどが発生するおそれがありますので、十分に洗浄するか、専用でご使用ください。
- 使用前に内容物が均等になるようにかくはんし、開封後は一度に使い切ってください。やむを得ず保管する場合は密栓してから冷暗所で保存し、速やかに使い切ってください。
- 塗料漏洩の原因になりますので、保管・運搬時に容器を横倒しにしないでください。
- 製品の安全に関する詳細な内容については、安全データシート (SDS) をご参照ください。

安全衛生上の注意事項 [ファインルーフSi塗料液]

横倒禁止

- 本来の用途以外に使用しないでください。
- 使用前に取扱説明書を入手してください。
- すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないでください。
- 熱／火花／炎／高温のもののような火源から遠ざけてください。- 禁煙です。
- 容器を密閉しておいてください。
- 容器を接地／アースをとってください。
- 防爆型の電気機器／換気装置／照明機器を使用してください。
- 火花を発生させない工具を使用してください。
- 静電気放電に対する予防措置を講じてください。
- 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないでください。
11. 取扱い後は、手洗いおよびうがいを十分に行ってください。
- この製品を使用するときに、飲食または喫煙をしないでください。
- 必要なとき以外は、環境への放出を避けてください。
- 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用してください。
- 気分が悪いときは、医師の診断／手当を受けてください。
- 緊急の特別な処置が必要な場合は実施してください。
- 口をすすぐでください。
- 容器からこぼれたときは、布で拭き取って水を張った容器に保管してください。
- 漏出物を回収してください。
- 皮膚または髪に付いた場合、直ちに、汚染された衣類をすべて脱いでください。皮膚を流水でシャワーで洗ってください。
- 吸い込んだ場合：気分が悪いときは、医師に連絡してください。

- 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させてください。
- ばく露またはばく露の懸念がある場合：医師の診断／手当を受けてください。
- 皮膚刺激を生じた場合：医師の診断／手当を受けてください。
- 汚染された衣類を脱いで、再使用する場合には洗濯してください。
- 火災の場合：消火に適切な手段を使用してください。
- 施錠して保管してください。
- 換気の良い場所で保管してください。涼しいところにおいてください。
- 直射日光や水濡れは厳禁です。
- 塗料などの缶の積み重ねは3段までとしてください。
- 日光から遮断し、換気の良い場所で保管してください。輸送中も50°C以上（スプレー缶の場合は40°C以上）の温度にばく露しないでください。
- 容器はつり上げないでください。やむを得ずつり上げるときには、適切なつり具で、垂直に持ち上げ落下に十分注意してください。（偏荷重になると取っ手が外れ落下事故の危険があります）
- 内容物／容器を国／地方自治体の規則に従って産業廃棄物として廃棄してください。
- 塗料、塗料容器、塗装具を廃棄するときは、産業廃棄物として処理してください。容器、塗装具などを洗浄した排水は、そのまま地面や排水溝に流すと環境に悪影響を及ぼすおそれがありますので、排水処理場などの施設に持ち込むか、産業廃棄物処理業者に処理を依頼してください。

※上記の表示は一例です。色相などにより、容器の表示と異なる場合があります。
■詳細な内容、表示例以外の製品については、安全データシート (SDS) をご参照ください。
■本製品は日本国内での使用に限定し、輸出される場合は事前にご相談ください。

危険

危険有害性情報



引火性液体および蒸気／皮膚刺激／発がんのおそれの疑い／生殖能または胎児への悪影響のおそれ／臓器の障害（単回ばく露）／長期にわたるまたは反復ばく露による臓器のおそれ／水生生物に非常に強い毒性／長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性

日本ペイント株式会社

北海道支店 ☎011-370-3101 近畿支店 ☎06-6455-9608
東北支店 ☎022-232-6712 中国支店 ☎082-281-2180
関東支店 ☎03-5479-3614 四国支店 ☎0877-56-2346
北関東信越支店 ☎03-5479-3614 九州支店 ☎092-751-9861
中部支店 ☎052-461-1960

●本カタログの内容については予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。
●本カタログ中の製品名・会社名は、日本ペイントホールディングス株式会社または日本ペイント株式会社・その他の会社、日本およびその他の国の登録商標または商標です。
●©Copyright 2019 NIPPON PAINT Co.,LTD. All rights reserved.
●日本ペイントホームページ <http://www.nipponpaint.co.jp/>

カタログNo.

NP-X022

TY190504T
2019年5月現在