

F★★★★認定塗料

食品衛生法取得

屋内用水性顔料系着色塗料

MULTI STAIN

上塗りに

ラッカー

油性ウレタン

水性ウレタン

塗料の塗装が可能!

マルチステイン



(一社) 日本塗料工業会登録	
登録番号	O 03113
ホルムアルデヒド 放散等級	F ☆☆☆
問合せ先	http://www.toryo.or.jp

多
用
性

オイル
調

水性

安全
性

環境
対応

食品
衛生法



無塗装



▲ どうめい(2回塗り)



▲ #120 白木(2回塗り)



▲ #102 メープル(2回塗り)



▲ #103 チーク(2回塗り)



▲ #105 チェスナット(2回塗り)



▲ #107 マホガニ(2回塗り)



▲ #108 ブラウン(2回塗り)




▲ #110 オリーブ(2回塗り)



▲ #111 ウォルナット(2回塗り)



▲ #112 ブラック(2回塗り)



▲ #113 ホワイト(2回塗り)



▲ #115 スプルース(2回塗り)



▲ #116 エロー(2回塗り)



▲ #117 レッド(2回塗り)



▲ #118 ブルー(2回塗り)

※当塗り見本は米松材にマルチステインを2回塗りしてあります。

※木材の種類により色調が異なる場合があります。必ず試し塗りをしてください。



大阪塗料工業株式会社

OSAKA TORIYO KOGYO CO., LTD.



MULTI STAIN

マルチステイン

特長

- 食品衛生法20号に適合
- 木地着色用、ステイン仕上げとしても使用でき、上塗り塗料(ラッカー、油性ウレタン、水性ウレタン)を選びません。
- 上塗りにラッカー系、ウレタン系塗料を刷毛塗りしても、ブリード(にじみ)がほとんどありません。
- オイルフィニッシュのような鮮やかな仕上がりになります。
- 希釈に水道水を使用できるのでカラーバリエーションが広がります。
- 原色(レッド、エロー、ブラック、ブルー、ホワイト)5色を調色すると、お好みの色を作ることが出来ます。
- 塗り継ぎムラが起こりにくく低臭で速乾タイプです。
- 低VOCの水性塗料なので火災の心配もなく安心してお使いいただけます。

用途

- 木巾、廻り縁、内壁、床、階段などの建築木部内装
- 木製のイス、収納などの建具、家具
- 木製の雑貨、おもちゃなどの一般木工製品

塗装面積

20㎡～33㎡/kg (1回塗り)
10㎡～16㎡/kg (2回塗り)

標準塗装工程

I 着色ステイン仕上げ OS塗り(水性オイルステイン塗り)

工程	塗料、その他	配合	塗布量 g/m ²	乾燥時間 (23℃)	塗装方法	備考
1	素地調整	研磨紙#180～240				
2	着色I	マルチステイン 各色 水又はとうめい	100 (適量)	30～50	3～4時間	刷毛、ローラー F★★★★
3	ケバ取り	研磨紙#400～800				
4	着色II	マルチステイン 各色 水又はとうめい	100 (適量)	30～50	一晚養生	刷毛、ローラー F★★★★

※公共建築工事標準仕様書のOS塗りの塗布量は30g/m²の2回塗りとなります。

着色クリヤー仕上げ時の推奨上塗り塗料

品種	推奨上塗り塗料
1液水性ポリウレタン樹脂塗料	ウォルタ又はイズミ 各艶(艶有り・5分消・全艶消)
1液湿気硬化型ポリウレタン樹脂塗料	NTXウルトラック895 各艶(艶有り・5分消・7分消・全艶消)
1液油変性ポリウレタン樹脂塗料	ライトレックス 各艶(艶有り・艶消)
2液ポリウレタン樹脂塗料	NTXウルトラック木匠フラット 各艶(艶有り・5分消・全艶消)
ラッカー塗料	NTXラッカークリヤー、フラット 各艶(5分消・7分消・全艶消)

※着色クリヤー仕上げにする場合は着色した上に上記の上塗り塗料を数回塗装して下さい。

※床に使用する場合は、上塗りクリヤーを塗装する事を推奨します。

使用方法

- 使用する前にフタをしたまま攪拌し、泡がおさまってから塗装してください。
- 木材の種類や吸い込みによって仕上りの色が異なりますので、あらかじめ試し塗りをして確認してください。
- 塗装面のゴミ、油分、カビ、ワックス等は必ず取り除いてから塗装してください。
- 水性のため、溶剤系より木材のケバがたち易いのでご注意ください。
- 工程表に記載された塗布量や乾燥時間は目安です。素材の状態、気温、湿度によって変化します。
- 5℃以下の場合は塗装しないでください。
- 使い終えた刷毛や用具は水道水で洗浄してください。

保管と廃棄

- 子供の手の届かない所に保管し、誤飲、誤食をしないようにしてください。
- 残った塗料はフタをキッチリとして、直射日光や-5℃以下の場所を避けて保管してください。
- 残塗料、廃液は下水、河川等に捨てず、中身を使いきってから捨ててください。
- やむをえず塗料を捨てるときは新聞紙などに塗り広げ、乾いてから一般ゴミとして処分してください。

取扱い上の注意

- 塗装中、乾燥中ともに換気をよくしてください。
- 取扱い中は塗料ができるだけ皮膚に触れないようにしてください。
- 表示の用途以外には使用しないでください。

応急処置

- 目に入った場合は、多量の水で十分に洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
 - 皮膚に付着した場合はせっけん水で洗い、痛みや皮膚に変化があるときには医師の診察を受けてください。
 - 誤って飲み込んだ場合は、無理に吐き出そうとせずにできるだけ早く医師の診察を受けてください。
 - 気分が悪くなった場合は、作業を中止し空気の清浄な場所で安静にしてください。
- ※詳しくは、カタログ、SDS(安全データシート)をご覧ください。

21世紀の環境技術開発に挑戦する
ISO 9001 審査登録 JCQA-0872



大阪塗料工業株式会社
OSAKA TORIYO KOGYO CO., LTD.

本社 / 〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号
TEL.06(6934)3271 (代表) FAX.06(6934)3250
福井工場 / 福井県坂井市三回町米納津テクノポート2-3-4
TEL.0776(81)6101 FAX.0776(81)6106
http://www.osaka-toriyo.com / E-mail:info@osaka-toriyo.com

代理店