

NTX OTステインPG

顔料系溶剤型塗料混合用着色剤

| | |
|------------------|--|
| (社)日本塗料工業会登録 | |
| 登録番号 | 03039 |
| ホルムアルデヒド 放散等級 | F |
| 問合せ先 | http://www.toryo.or.jp info@toryo.or.jp |

特長

- ・特殊透明顔料系を使用しているため、日光による変色がほとんどない。
- ・ワイピングステインとして木目を鮮明にムラ無く着色することが出来る。
- ・木材導管からステインの吹き出しによるシミがない。
- ・各種類（ラッカー系塗料、ウレタン系塗料）の塗料混和性が抜群で、適用範囲が広い。
- ・粘度が低く、取り扱いが簡単。

使用方法

- ・素地着色剤として使用する時は、各種塗料タイプ（ラッカー系塗料、ウレタン系塗料）の専用シンナーで、2～10倍位、希釈して下さい。
- ・目止め着色剤として使用する時は、NTXソライトフィラーHG-7に対して5～15%を目安に添加して下さい。
- ・カラークリヤーとして使用する時は、塗料に対して5～15%を目安に添加して下さい。

用途 建築木部内装・店舗家具・その他木工家具全般

色の種類 ホワイト、エロー、レッド、ブラウン、クリアブラウン、ブラック、ブルー

容量 0.9kg 3.5kg 14kg

標準塗布量 30～50g/m²（素地着色の場合）

使用上の注意事項

- ・使用後は、容器のフタを完全に閉めて下さい。また、使用後の刷毛やスプレーガン等の塗装器具の洗浄には、ラッカーシンナーあるいはそれぞれ使用したタイプの専用シンナーで洗浄して下さい。
- ・材質によって、色調が変わる事がありますので、必ず試し塗りを行って下さい。
- ・塗装前に塗装表面のワックスや油分、水分等は取り除いて下さい。
- ・火気には十分注意して下さい。
- ・屋内で塗装される場合、換気には十分注意して下さい。

2013.04.01 改定

21世紀の環境技術開発に挑戦する

ISO9001 審査登録



木部用塗料の総合メーカー
大阪塗料工業株式会社

本 社

〒536-0001 大阪市城東区古市3丁目4番20号
TEL(06)6934-3271 FAX(06)6934-3250

福井工場

〒913-0038 福井県坂井市三国町米津テクノポート2-3-4
TEL(0776)81-6101 FAX(0776)81-6106

http://www.osaka-toryo.com E-mail info@osaka-toryo.com