

sikkens

EXTERIOR

Cetol[®] HLSe

シッケンズ木材保護塗料

セトールHLSe

屋外木部全般に使用できる用途の幅広い塗料です。油中水滴型(Water in Oil)にすることで、油性塗料でありながら、VOCを大幅に削減し環境に配慮した製品です。木目を際立たせる仕上がりが美しく、優れた浸透性でごく薄い塗膜が木肌の感触を生かし保護します。

特長

- 浸透性に優れ薄膜で木肌を生かした仕上がり
- 木目を美しく見せながら高い表面保護効果を発揮
- VOCを抑えた環境配慮型で比較的低臭
- JASS18 M-307(WP)品質規格適合品
- 施工・メンテナンスが容易

塗装仕様

下塗り:セトールHLSe(1回)

上塗り:セトールHLSe(2回)

※より優れた耐候性を発揮させるためには合計3回塗りをお薦めします。

※000クリアーは、顔料が入っていないため耐候性は低下します。直射日光、雨が当たる部分には着色をご利用ください。

※下塗り乾燥後、必要に応じて軽くサンディング(#240~320)をしてください。

※セトールHLS(旧タイプ)との混合はできません。

※油性ですが成分中に水分を含みますので、保管時等は凍結にご注意ください。

※エマルジョン化により液体色が白濁しております。

配合する水分子の変化により液体色が多少異なって見える場合がございますが、仕上がりや品質に影響はございません。

セトールHLSeは、日本建築学会の建築工事標準仕様書、国土交通省の公共建築工事標準仕様書(改修・木造 含む)における木材保護塗料塗り(WP)規格適合品です。



用途	屋外木部全般:壁、破風、軒天、ドア・窓枠、ベンチ、遊具デッキ(床)など		
その他	スタンダードなセトールHLSe単独の仕上げのほか、セトールFilter7プラス、セトールデッキ、セトールデッキ プラスの下塗りにも使用します。またセトールTGLの下地着色にもお使いいただけます。		
塗装用具	刷毛(化繊タイプ推奨)	用具の洗浄	塗料用シンナー
乾燥時間(塗装間隔)	約16時間	比重	0.913
塗装回数	2~3回(標準3回塗り)	標準塗布面積	約16㎡/L/1回塗り
色数	10色	缶容量	1L、4L、16L



000 クリアー



023 ドリフトウッドe




006 ライトオーク




030 オパールホワイト



009 ダークオーク



045 マホガニー



010 ウォールナット



077 ナチュラル



020 エボニー



085 チーク