

BEADSCOAT SERIES

超撥水
高耐候形水性つや消し塗料

ビーズコートシリーズ

建築塗料の総合メーカー



スズカファイブ株式会社

超撥水・高耐候形水性つや消し塗料


ビーズコート

シリーズ

- 超撥水
- 高耐候性
- 高耐久性
- つや消し
- 可とう性
- 低汚染
- 環境配慮
- 低臭
- 透湿性
- 防かび防藻


ビーズコートシリーズはハスの葉に似た表面の微細突起構造と疎水特性により、塗膜表面についた水がビーズのように丸まって水滴となり、泥などの異物を絡め取りながら転がり落ちることで、いつまでもきれいな塗膜を保ちます。

また、特殊変性シリコン樹脂・ふっ素樹脂が持つ卓越した撥水性と耐候性は長期にわたり塗膜の撥水性を維持し建物を守ります。更に従来のつや消し塗料にはない可とう性を有しクラックを抑制します。



▲ 屋外暴露による汚染の比較(1年間)
※ その他ビーズコートシリーズ製品にも同様の効果が認められます。

ハスの葉構造を応用した超撥水性能



ハスの葉の上では、雨水や露はビーズのような球状の水滴となって落ちて行きます。このハスの葉構造の原理を応用し、表面に微細な凹凸を施したビーズコートは、泥汚れや雨筋、水濡れによるかびや藻の発生を抑制し、塗膜の美観を長期にわたり保ちます。

「ハスの葉効果」は、雨水に含まれた汚染物質を寄せ付けただけではなく、埃や砂塵を水滴に絡め取る「自浄作用」を発揮します。劣化しにくく汚れにくいビーズコートシリーズは、メンテナンスコストの低減にも貢献します。

環境・健康への配慮

ホルムアルデヒド放射等級
F☆☆☆☆
内装仕上げの制限なし

ホルムアルデヒド放射等級は最高等級のF☆☆☆☆を取得。他にも厚生労働省がシックハウスの可能性を指摘する物質は一切含んでいません。また、水性のため溶剤中毒や火災の心配がなく、作業環境の向上に役立ちます。


塗膜の透湿機能で結露を防止

塗膜中に形成されたナノサイズの細孔を通して建物内部の水蒸気を外部に発散し、建物の結露防止に寄与します。また、雨水は浸透しにくく、汎用水性エナメルと同程度の防水性を有します。

水蒸気透過度 g/m²(社内試験法による)*



透水性 ml/24h(社内試験法による)*



※ 下塗りは、サミアラを使用。
※ その他ビーズコートシリーズ製品にも同様の効果が認められます。


ラジカル制御で耐候性がさらに向上

ビーズコートF・Si・BIOは、ふっ素樹脂・シリコン樹脂と当社独自のラジカル制御技術により、塗膜は耐候性に優れ、長期にわたって撥水性を維持します。



促進耐候性試験での撥水性評価 ●●●


デュバネル光コントロールウェザーメーター(スガ試験機株式会社)による



※ その他ビーズコートシリーズ製品にも同様の効果が認められます。

促進耐候性試験での色差(キセノンランプ法) ●●●

色:中彩 15-60F



改修にも最適

つや消し塗料でありながら、塗膜は可とう性を有するため、可とう形改修用仕上塗材の上塗りに適応します。

微生物汚染にも強い

塗膜表面が濡れにくいと、かび・藻などの発生を防ぎ、微生物汚染から建物を守ります。

※ ビーズコートBIOは、更に強力な防かび・防藻性を有しています。

《超撥水》ふっ素樹脂／特殊変性シリコン樹脂 ●●● 外装用水性つや消し塗料 シリーズ

■ ハスの葉から流れ落ちる水滴のように、ロータス効果で外壁を保護します。

超撥水 ラジカル制御形 ふっ素樹脂塗料

ビーズコート F **超高耐候**

超撥水 ラジカル制御形 特殊変性シリコン樹脂塗料

ビーズコート Si **高耐候**

超撥水 ラジカル制御形 特殊変性シリコン樹脂塗料

ビーズコート BIO **強力防かび・防藻タイプ**

超撥水 特殊変性シリコン樹脂つや消し塗料

ビーズコート



↑ MA002 (淡彩)



↑ MA005 (淡彩)



↑ MA009 (淡彩)



↑ MA010 (淡彩)



↑ MA013 (淡彩)



↑ MA001 (淡彩)



↑ MA204 (淡彩)



↑ MA602 (淡彩)



↑ MA455 (淡彩)



↑ MA417 (淡彩)



↑ MA500 (淡彩)



↑ MA201 (淡彩)



↑ MA401 (淡彩)



↑ MA352 (淡彩)



↑ MA403 (淡彩)



↑ MA303 (淡彩)



↑ MA419 (淡彩)



↑ MA411 (淡彩)



↑ MA428 (淡彩)



↑ MA350 (淡彩)



↑ MA650 (淡彩)



↑ MA607 (淡彩)



↑ MA320 (淡彩)



↑ MA271 (淡彩)

※1.色見本は紙に塗装していますので、実際の仕上がりとは色・つやが多少異なります。ご了承ください。
※2.色見本には撥水効果はありません。

意匠性仕上塗材塗替用仕上塗材

セラミック配合
砂壁調

- 意匠性塗材の質感・素材を損なわずに、砂壁調の風合いに仕上げる塗材です。
- ヘアークラックに追従し、防水効果を発揮する可とう性(微弾性)塗膜です。
- 撥水機能により汚れのつきにくい低汚染タイプです。
- 下地からの水蒸気を放散する透湿性塗膜です。
- 防かび・防藻タイプです。



ビーズコート フレッシュ

↑ 白	↑ SF-808 (淡彩)	↑ SF-830 (淡彩)	↑ SF-444 (淡彩)
↑ SF-314 (淡彩)	↑ SF-825 (淡彩)	↑ SF-842 (淡彩)	↑ SF-441 (中彩)
↑ SF-126 (淡彩)	↑ SF-470 (淡彩)	↑ SF-853 (淡彩)	↑ SF-445 (中彩)
↑ SF-281 (淡彩)	↑ SF-315 (淡彩)	↑ SF-629 (淡彩)	↑ SF-330 (中彩)
↑ SF-211 (淡彩)	↑ SF-435 (淡彩)	↑ SF-714 (淡彩)	↑ SF-329 (中彩)
↑ SF-317 (淡彩)	↑ SF-471 (淡彩)	↑ SF-833 (淡彩)	↑ SF-285 (淡彩)
↑ SF-318 (淡彩)	↑ SF-439 (淡彩)	↑ SF-836 (淡彩)	↑ SF-286 (中彩)
↑ SF-214 (淡彩)	↑ SF-320 (淡彩)	↑ SF-834 (淡彩)	↑ SF-328 (中彩)
↑ SF-178 (淡彩)	↑ SF-381 (淡彩)	↑ SF-827 (淡彩)	↑ SF-510 (中彩)
↑ SF-326 (淡彩)	↑ SF-383 (淡彩)	↑ SF-860 (淡彩)	↑ SF-481 (中彩)
↑ SF-283 (中彩)	↑ SF-323 (淡彩)	↑ SF-811 (中彩)	↑ SF-388 (中彩)
↑ SF-180 (中彩)	↑ SF-438 (淡彩)	↑ SF-731 (中彩)	↑ SF-340 (中彩)
↑ SF-182 (中彩)	↑ SF-325 (淡彩)	↑ SF-837 (中彩)	↑ SF-290 (濃彩)
↑ SF-186 (中彩)	↑ SF-324 (中彩)	↑ SF-838 (中彩)	↑ SF-448 (濃彩)

※ この見本は印刷のため、実際の仕上がり(色・つや・模様)が多少異なりますのでご了承ください。
 ※ 同じ色相でも、旧塗膜のテクスチャーにより多少異なって見える場合がありますのでご了承ください。

《超撥水》ラジカル制御形特殊変性シリコーン樹脂 軒裏天井専用塗料

- 撥水機能により汚れがつきにくい低汚染タイプです。
- 下地からの水蒸気を放散する透湿性塗膜です。

ビーズコート 軒天用 P ペイントタイプ

- 塗膜の透湿性により、下地からの水分の影響を緩和し、膨れや剥がれを抑制します。



BNホワイト



BNライトグレー(淡彩)



BNベージュ(淡彩)



BNグレー(濃彩)



BNホワイトスモーク(淡彩)



BNマウンテングレー(淡彩)



BNチャコールグレー(濃彩)



BNブラウン(濃彩)

ビーズコート 軒天用 S セラミック配合細骨タイプ

- 微弾性で厚膜の塗膜は、ヘアークラックを充填保護し、優れたひび割れ追従性を示します。



BNホワイト



BNライトグレー(淡彩)



BNベージュ(淡彩)



BNグレー(濃彩)



BNホワイトスモーク(淡彩)



BNマウンテングレー(淡彩)



BNチャコールグレー(濃彩)



BNブラウン(濃彩)

注1) 激しい降雨などにより、素地の含水率が透湿性能を超える場合、塗膜に不具合を生じる場合があります。
注2) この見本は印刷のため、実際の仕上り(色・つや・模様など)が多少異なりますのでご了承ください。


注3) BNホワイト:日塗工N-90近似色 BNライトグレー:日塗工N-77近似色 BNベージュ:日塗工19-80D近似色
BNグレー:日塗工75-40B近似色 BNホワイトスモーク:日塗工N-85近似色
BNマウンテングレー:日塗工25-65B近似色 BNチャコールグレー:日塗工75-30B近似色
BNブラウン:日塗工09-20B近似色

《超撥水》ラジカル制御形特殊変性シリコーン樹脂 基礎巾木専用塗料

- 撥水機能により汚れがつきにくい低汚染タイプです。
- 下地からの水蒸気を放散する透湿性塗膜です。
- 防かび・防藻タイプです。

ビーズコート 基礎用 P ペイントタイプ


- 塗膜の透湿性により、床下の湿気を屋外に放散すると同時に基礎コンクリートの中性を抑制します。



↑ BK800(淡彩)



↑ BK750(淡彩)




↑ BK700(淡彩)




↑ BK650(淡彩)

ビーズコート 基礎用 S セラミック配合細骨タイプ

- 微弾性で厚膜の塗膜は防水性に優れ、ヘアークラックを充填保護し、基礎コンクリート中の鉄筋腐食を抑制します。



↑ BK800(淡彩)



↑ BK750(淡彩)



↑ BK700(淡彩)



↑ BK650(淡彩)

注1) 激しい降雨などにより、素地の含水率が透湿性能を超える場合、塗膜に不具合を生じる場合があります。
注2) この見本は印刷のため、実際の仕上り(色・つや・模様など)が多少異なりますのでご了承ください。
注3) BK800:日塗工N-80近似色 BK750:日塗工N-75近似色 BK700:日塗工N-70近似色 BK650:日塗工N-65近似色

荷姿

製品名	容量	
ビーズコート F	15kg / 3kg	
ビーズコート F 中塗	15kg / 3kg	白 / 黒 / 赤 / 赤さび色
ビーズコート Si	16kg / 3kg	オーカー色 / 黄色 / 紺
ビーズコート BIO	16kg / 3kg	淡彩色 / 中彩色 / 濃彩色
ビーズコート	20kg / 4kg	
ビーズコート フレッシュ	20kg	白 / 淡彩色 / 中彩色 / 濃彩色
ビーズコート 軒天用P	16kg / 3kg	標準色 (BN)
ビーズコート 軒天用S	20kg	白 / 淡彩色 / 中彩色 / 濃彩色
ビーズコート 基礎用P	16kg / 3kg	標準色 (BK)
ビーズコート 基礎用S	20kg	白 / 淡彩色 / 中彩色 / 濃彩色

塗装適用範囲

適用部位	一般内外壁、柱、廊下壁、階段壁、軒裏、天井、建物基礎部
適用素地	コンクリート、モルタル、PCパネル、ALCパネル、スレート、石膏ボード、窯業系サイディングボードなど
適用既存塗膜	アクリル樹脂、吹付タイル、スタッコ、単層弾性*、弾性タイル*、EPの活膜、意匠性塗材

*下塗りには、WBリメック弾性フィラーRE、WBリメック弾性フィラーEPOを使用してください。

新設仕様

◆ ビーズコート・F・Si・BIO

Table with 6 columns: 工程, 塗料名, 割合(重量比), 標準塗付量(kg/m²/回), 塗回数, 塗装間隔(23℃), 塗装方法. Includes rows for 1 素地調整, 2 下塗り, 3 上塗り and a section for ビーズコートF中塗仕様.

意匠仕様

◆ ビーズコートフレッシュ

Table with 6 columns: 工程, 塗料名, 割合(重量比), 標準塗付量(kg/m²/回), 塗回数, 間隔時間(23℃), 施工方法. Includes rows for 1 下地調整, 2 下塗り, 3 上塗り.

改修仕様

● 下地調整

Table with 6 columns: 工程, 塗料名, 割合(重量比), 標準所要量(kg/m²/回), 塗回数, 間隔時間(23℃), 施工方法. Includes row for 1 下地調整.

● 下塗り

Table with 6 columns: 工程, 塗料名, 割合(重量比), 標準所要量(kg/m²/回), 塗回数, 間隔時間(23℃), 施工方法. Includes row for 2 下塗り.

[下地: 特殊コーティング(ふっ素・光触媒等) 窯業系サイディングボード用]

Table with 6 columns: 工程, 塗料名, 割合(重量比), 標準所要量(kg/m²/回), 塗回数, 間隔時間(23℃), 施工方法. Includes row for 2 下塗り.

■ コンクリート・モルタル等

Table with 6 columns: 工程, 塗料名, 割合(重量比), 標準所要量(kg/m²/回), 塗回数, 間隔時間(23℃), 施工方法. Includes row for 2 下塗り.

[さざなみ模様仕上げ] 既存塗膜: リシン・吹付タイル等

Table with 6 columns: 工程, 塗料名, 割合(重量比), 標準所要量(kg/m²/回), 塗回数, 間隔時間(23℃), 施工方法. Includes row for 2 下塗り.

● 上塗り [共通]

Table with 6 columns: 工程, 塗料名, 割合(重量比), 標準所要量(kg/m²/回), 塗回数, 間隔時間(23℃), 施工方法. Includes row for 3 上塗り.

軒裏天井専用仕様

● 下地調整

Table with 6 columns: 工程, 塗料名, 割合(重量比), 標準所要量(kg/m²/回), 塗回数, 間隔時間(23℃), 施工方法. Includes rows for 1 下地調整 (新設) and 1 下地調整 (改修).

● 下塗り 新設仕様又は改修仕様で下地が弱い弱な場合

Table with 6 columns: 工程, 塗料名, 割合(重量比), 標準所要量(kg/m²/回), 塗回数, 間隔時間(23℃), 施工方法. Includes row for 2 下塗り.

● 上塗り

Table with 6 columns: 工程, 塗料名, 割合(重量比), 標準所要量(kg/m²/回), 塗回数, 間隔時間(23℃), 施工方法. Includes row for 3 上塗り.

ビーズコート軒天用S (セラミック配合細骨タイプ)

Table with 6 columns: 工程, 塗料名, 割合(重量比), 標準所要量(kg/m²/回), 塗回数, 間隔時間(23℃), 施工方法. Includes row for 3 主材塗り.

[さざなみ仕上げ]

Table with 6 columns: 工程, 塗料名, 割合(重量比), 標準所要量(kg/m²/回), 塗回数, 間隔時間(23℃), 施工方法. Includes row for 3 主材塗り.

建築物基礎巾木専用仕様

● 下地調整

Table with 6 columns: 工程, 塗料名, 割合(重量比), 標準所要量(kg/m²/回), 塗回数, 間隔時間(23℃), 施工方法. Includes row for 1 下地調整.

● 下塗り

Table with 6 columns: 工程, 塗料名, 割合(重量比), 標準所要量(kg/m²/回), 塗回数, 間隔時間(23℃), 施工方法. Includes row for 2 下塗り.

● 上塗り

Table with 6 columns: 工程, 塗料名, 割合(重量比), 標準所要量(kg/m²/回), 塗回数, 間隔時間(23℃), 施工方法. Includes row for 3 上塗り.

ビーズコート基礎用S (セラミック配合細骨タイプ)

Table with 6 columns: 工程, 塗料名, 割合(重量比), 標準所要量(kg/m²/回), 塗回数, 間隔時間(23℃), 施工方法. Includes rows for 3 主材塗り (1回目) and 4 主材塗り (2回目).

塗装上の注意事項

- 素地は、十分に乾燥させてください。(含水率10%以下、pH10以下)
● 気温5℃以下、湿度85%以上または結露が懸念される場合は、塗装を避けてください。
● 塗料は十分にかき混ぜてからご使用ください。うすめずば、スケ仕上がり不良などの原因になりますので注意してください。
● 塗装後に結露を生じますと、塗膜がタタリ、シミになりますので、冬期や雨天の塗装には、十分ご注意ください。
● 各工程の塗装間隔は、所定の時間を厳守してください。
● 塗料の取扱い時、塗装時は、換気を行ってください。また塗装後も乾燥のために、換気を十分に行ってください。
● 新設塗装では、必ずシーラー(下塗り)を塗装してください。吸い込みの著しい面などは、予めラフトンエポキシシーラーまたはサンプラを塗装してください。(基礎巾木専用品は除く)
● 段差、巣穴、ひび割れ及びボート類のジョイント部などはバテまたはラフトンファイバーなどで平滑に調整してください。(但し、外部のバテ使用は不可)
● シーリング材への直接塗装は、塗膜に割れ、剥がれ、汚れを生じることがあるため行わないでください。やむを得ず塗装を行う場合は、必ずシーリング材が十分に硬化していることを確認の上、予めラフトン逆プライマーを塗装してください。(ポリサルファイド系シーリング材の場合は2回塗りしてください。シリコン系及びブチルゴム系シーリング材へは、塗装を避けてください。)
● ALCOバルコニー面は、ラフトンファイバーまたはスズカブラサフで全面に、素地調整してください。
● 取り付け金具、くざ頭などは、予めさび止め塗料で拾い塗りしてください。
● 外部塗装での赤、黄色系の使用は、他の色に比べ保色性が劣りますので、留意ください。
● 吹付け塗装の場合は、飛散防止に十分注意し、養生などを行ってください。
● ベンチジャングルジムなどが乗る物、またテーブルカウンター棚などを置くものへの塗装は避けてください。
● 補修塗りは同一ロットの塗料を、同一の塗装方法で行ってください。
● 塗装後のほけ、ローラーなどの用具は早めに水洗いしてください。
● 本カタログに記載以外の下地や仕様で塗装される場合は塗膜欠陥を起すことがありますので、使用する前に最寄りの営業所にお問い合わせください。

取扱い上の注意事項

- 取扱い中は、皮膚に触れないようにし、必要に応じて下記の保護具を着用してください。
防塵マスク・頭巾・保護めがね・長袖の作業衣・えり巻きタオル・保護手袋・前掛けなど
● 容器から取り出す時に、こぼれないようにしてください。もしこぼれた場合には、布やウエスで拭き取るか、砂などを散布したのち処理してください。
● 皮膚に付着した場合には、直ちに多量の石けん水で洗い落とし、痛みまたは外観に変化があるときは、医師の診察を受けてください。
● 蒸気、臭いなどを吸い込んで気分が悪くなった時には、空気の清浄な場所で安静にし、医師の診察を受けてください。
● 目に入った場合には、直ちに多量の流水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
● 誤って飲み込んだ場合には、直ちに医師の診察を受けてください。
● 取扱い後は、手洗いうがい・鼻孔洗浄を十分に行ってください。
● 容器は密栓し、40℃以下で子供の手の届かない一定の場所定めて保管してください。特に下記の場所の保管は避けてください。
雨水や直射日光の当たる場所・高温多湿の場所・潮風の当たる場所・凍結の恐れのある場所など
● 捨てるときには、産業廃棄物として処分してください。

注) ① 建物の構造、塗装部位(雨のかかりが少ない面、汚れが多量に集まる面など)によっては、低汚染効果が発揮されないことがありますのでご了承ください。

② 各製品の容器には、取扱い上の注意事項などを記載していますので、必ずお読み頂き、正しく安全にご使用ください。また、製品の詳細な内容が必要な時には、安全データシート(SDS)をご参照ください。



営業本部 〒510-0101 三重県四日市市楠町小倉1058-4
研究開発本部 〒510-0851 三重県四日市市塩浜町1

☎059-397-2187 FAX059-397-6191
☎059-346-1116 FAX059-346-4585

札幌支店 ☎0133-60-6311 東京支店 ☎03-5661-2211 名古屋支店 ☎052-411-1255
大阪支店 ☎072-862-1601 広島支店 ☎082-277-1116 四国支店 ☎0877-24-4621
九州支店 ☎092-938-0071

URL http://www.suzukafine.co.jp/



□この見本帳に記載の商品の内容は、改良などのため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
□この見本帳に記載以外の下地や仕様で塗装される場合は、最寄りの営業所にお問い合わせください。