サミプラホワイト BIO シーラー

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
内装仕上げの制限なし

系　統	特殊ウレタン変性アクリル樹脂系エマルションシーラー
荷　姿	16kg
特　長	・環境に配慮した安全性に優れるバイオ技術により、かびや藻の発生を長期にわたり抑制します。 ・水性で、VOC（揮発性有機化合物）成分および臭気が少なく塗装作業性が良好で、環境に優しい下塗塗料です。 ・特殊ウレタン変性樹脂により各種の下地や既存塗膜との付着性に優れています。
用　途	建築物内外壁・廊下壁・階段壁・天井など
適用素地	コンクリート・モルタル・せっこうボード・ALC パネル・スレートなど

塗装仕様

工　程		塗　料		調合（重量比）	標準塗付量（kg/㎡ / 回）	塗回数	塗装間隔（23℃）	塗装方法
1	下地調整	新設	・素地を十分に乾燥させる。（含水率 10%以下、pH10 以下） ・素地のレイタンス・エフロレッセンス・汚れは除去し、巣穴・不陸・目違いなどは予めラフトンカチオン SC フィラーなどの建築用下地調整塗材で補修する。					
		改修	・既存塗膜の浮き・ふくれ・ぜい弱部などはサンダー・皮スキなどを用いて除去する。 ・汚れ・じんあい及びチョーキングなどの劣化塗膜を高圧水洗（水圧：15MPa 以上）で除去する。 ・水洗い面を乾燥させる。 ・既存塗膜の段差・不陸の箇所を同一模様になる塗材で復元する。					
2	下塗	サミプラホワイト BIO シーラー 清　水		100 5 ～ 20	0.07 ～ 0.11	1	3 時間以上	はけ塗り・エアレス塗り ウールローラー塗り

カチオンホワイト BIO シーラー

ホルムアルデヒド放散等級
F☆☆☆☆
内装仕上げの制限なし

系　統	ナノ・カチオン系特殊エポキシ変性アクリル樹脂系エマルションシーラー
荷　姿	14kg
特　長	・環境に配慮した安全性に優れるバイオ技術により、防かび・抗菌機能を有します。 ・水性で、VOC（揮発性有機化合物）成分および臭気が少なく塗膜作業性が良好で、環境に優しい下塗塗料です。 ・カチオン系で自己架橋形の特殊エポキシ変性樹脂により各種下地や既存塗膜との付着性に優れています。 ・カチオン系で自己架橋形の特殊エポキシ変性樹脂によりヤニ・シミをしっかり固着させ、さらに反応硬化により緻密な塗膜を形成しますので、結露水などで再びヤニ・シミのブリードを生じさせることがありません。 ・ナノサイズの微粒子エマルションによりぜい弱下地への浸透性に優れ、吸い込み止め・アルカリ止め効果に優れています。
用　途	建築物内外壁・廊下壁・階段壁・天井など
適用素地	窯業系サイディングボード・コンクリート・モルタル・せっこうボード・ALC パネル・スレートなど

塗装仕様

工　程		塗　料		調合（重量比）	標準塗付量（kg/㎡ / 回）	塗回数	塗装間隔（23℃）	塗装方法
1	下地調整	新設	・素地を十分に乾燥させる。（含水率 10%以下、pH10 以下） ・素地のレイタンス・エフロレッセンス・汚れは除去し、巣穴・不陸・目違いなどは予めラフトンカチオン SC フィラーなどの建築用下地調整塗材で補修する。					
		改修	・既存塗膜の浮き・ふくれ・ぜい弱部などはサンダー・皮スキなどを用いて除去する。 ・汚れ・じんあい及びチョーキングなどの劣化塗膜を高圧水洗（水圧：15MPa 以上）で除去する。 ・水洗い面を乾燥させる。 ・既存塗膜の段差・不陸の箇所を同一模様になる塗材で復元する。					
2	下塗	カチオンホワイト BIO シーラー 清　水		100 0 ～ 5	0.07 ～ 0.11	1	2 時間以上	はけ塗り・エアレス塗り ウールローラー塗り