

EMワイドシーラー

系 統

アクリル樹脂系エマルジョンシーラー

特 長

- 1) 吸い込み止め効果に優れていますので、上塗りの仕上がり(光沢)が良好です。
- 2) 下地および既存塗膜との付着性に優れ、アルカリ止め効果が優れています。
- 3) 2倍希釈形で経済的です。
- 4) 労働安全衛生法・消防法・有害物質の法的規制は受けません。

塗料性状

色	透 明
仕 上 り	平 滑
乾 燥 時 間 (23℃)	1時間
危 険 物 分 類	適用外
労安法による表示	適用外
有 害 物 質	含有しない
形 態	1液
容 量	15kg

適用素地

- コンクリート ● モルタル ● PC部材 ● スレート
- せっこうボード
- ALCパネル※新設ALCパネル面は、ラフトンフィラー・スズカブラサフ等を塗り付け、平滑にしてください。

適 用
塗料・塗材
(主な商品名)

- 低VOC、低臭形成樹脂エマルジョンペイント (AEPクリーンシリーズ、AEPモダン100)
- つや有合成樹脂エマルジョンペイント (ユニシリーズ、エコシリーズ、水性セラフレックスシリーズ)
- 薄付け仕上塗材 (スズカリシン、スズカスキン、スズカジュラク) (可とう形および防水形除く)
- 厚付け仕上塗材 (ラフトンスタック)
- 複層仕上塗材 (ラフトンジャンボ、ラフトンジャンボRE) (防水形除く)
- 内装用仕上塗材 (ラフトン内部用、ラフトンフレッシュシリーズ)

標 準
塗装仕様

塗 料 希 釈 剤	調 合 (重量比)	標 準 塗 付 量 (kg/m ² /回)	塗 装 間 隔 (23℃)
EMワイドシーラー 清 水	100 100~150	0.07~0.11	2時間以上

塗付量は、標準的数値です。被塗物の形状や、下地の状態・塗装方法・環境などによって増減することがあります。

塗装方法

- はけ塗り ● ローラー塗り ● エアースプレー塗り ● エアレススプレー塗り

塗装上の
注意事項

- 下地は、十分に乾燥させてください。(含水率10%以下、pH10以下)
- 下地のレイタンス・エフロレッセンス・汚れなどは除去し、巣穴・不陸・目違いなどは、予め補修してください。
- 使用前に十分かくはんし、均一にしてから塗装してください。
- たれ・かすれ・塗り残しなどのないよう均一に塗装してください。
- 気温が5℃以下・湿度が85%以上の気象条件下での塗装は、避けてください。
- カタログに記載されていない素地や仕様で塗装される場合は、塗膜欠陥を起こすことがありますので、使用する前に最寄りの営業所にお問い合わせください。