

水 系

# ラフトンEMシーラー

系 統

アクリル樹脂系エマルションシーラー

規 格

JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント及びシーラー  
合成樹脂エマルションシーラー

特 長

- 1) 水性で、臭気が少なく塗装作業性が良好です。
- 2) 吸い込み止め・アルカリ止め効果が優れています。
- 3) 上塗りのとまりをカバーします。
- 4) 労働安全衛生法・消防法・有害物質の法的規制は受けません。

塗料性状

色	白
仕上り	平滑
乾燥時間(23°C)	1時間
危険物分類	適用外
労安法による表示	適用外
有害物質	含有しない
形態	1液
容量	18kg

適用素地

- コンクリート ●モルタル ●PC部材 ●スレート
- セッコウボード
- ALCパネル※新設ALCパネル面は、ラフトンフィラー・スズカプラサフ等を塗り付け、平滑にしてください。

適 用  
塗料・塗材  
(主な商品名)

- 低VOC、低臭形合成樹脂エマルションペイント  
(AEPクリーンシリーズ、AEPモダン100)
- つや有合成樹脂エマルションペイント  
(ユニシリーズ、エコシリーズ、水性セラフレックスシリーズ)
- 薄付け仕上塗材(スズカリシン、スズカスキン、スズカジュラク)  
(可とう形および防水形除く)
- 厚付け仕上塗材(ラフトンスタッコ)
- 複層仕上塗材(ラフトンジャンボ、ラフトンジャンボRE)  
(防水形除く)
- 内装用仕上塗材(ラフトン内部用、ラフトンフレッシュシリーズ)

標 準  
塗装仕様

塗 料 希釈剤	調 合 (重量比)	標準塗付量 (kg/m <sup>2</sup> /回)	塗装間隔 (23°C)
ラフトンEMシーラー 清 水	100 10~30	0.07~0.11	2時間以上

塗付量は、標準的数値です。被塗物の形状や、下地の状態・塗装方法・環境などによって増減することがあります。

塗装方法

- はけ塗り ●ローラー塗り ●エアースプレー塗り ●エアレススプレー塗り

塗装上の  
注意事項

- 下地は、十分に乾燥させてください。(含水率10%以下、pH10以下)
- 下地のレイタնス・エフロレッセンス・汚れなどは除去し、巣穴・不陸・目違いなどは、予め補修してください。
- 使用前に十分かくはんし、均一にしてから塗装してください。
- たれ・かすれ・塗り残しなどのないよう均一に塗装してください。
- 気温が5°C以下・湿度が85%以上の気象条件下での塗装は、避けてください。
- カタログに記載されていない素地や仕様で塗装される場合は、塗膜欠陥を起こすことがありますので、使用する前に最寄りの営業所にお問い合わせください。