

水 系

サミプラ

系 統

規 格

特 長

塗料性状

色	透 明
仕 上 り	平 滑
乾 燥 時 間 (23°C)	1時間
危 険 物 分 類	適用外
労安法による表示	適用外
有 害 物 質	含有しない
形 態	1液
容 量	14kg

適用素地

- コンクリート ●モルタル ●PC部材 ●スレート
- せっこうボード ●けい酸カルシウム板(比重0.8以上、天井使用の場合のみ)
- ALCパネル※新設ALCパネル面は、ラフトンフィラー・スズカプラサフ等を塗り付け、平滑にしてください。

適 用 既存塗膜

- 合成樹脂エマルションペイント ●アクリル樹脂塗料 ●ポリウレタン樹脂塗料 ●塩化ビニル樹脂塗料 ●吹付タイル
 - リシン(セメントリシンは除く) ●弾性リシン ●単層弾性 ●スタッコ(セメントスタッコ、弾性スタッコは除く)
- ※既存塗膜が2液溶剤系フッソ樹脂塗料、シリコン樹脂塗料の場合は施工できません。

適 用 塗料・塗材 (主な商品名)

- 低VOC、低臭形合成樹脂エマルションペイント(AEPクリーンシリーズ)
- つや有合成樹脂エマルションペイント
(ユニシリーズ、エコシリーズ、水性セラフレックスシリーズ)
- 薄付け仕上塗材(スズカリシン、スズカスキ、スズカジュラク)
- 可とう形および防水形薄付け仕上塗材
(ラフトン弾性リシン、セラピューレシリーズ、ピューレシリーズ)
- 厚付け仕上塗材(ラフトンスタッコ、ラフトン弾性スタッコ)
- 複層仕上塗材(ラフトンジャンボ、ラフトンジャンボRE)
- 防水形複層仕上塗材(ラフトン弾性ジャンボシリーズ)
- 外壁用塗膜防水材(ラフトンボースタイル)
- 弱溶剤系塗料(アクリルバーン、1液ワドシリコン、1液ワドウレタン)

標 準 塗装仕様

塗 料 希釈剤	調 合 (重量比)	標準塗付量 (kg/m ² /回)	塗装間隔 (23°C)
サミプラ 清 水	100 0~5	0.07~0.11	3時間以上

塗付量は、標準的数値です。被塗物の形状や、下地の状態・塗装方法・環境などによって増減することがあります。

塗装方法

- はけ塗り ●ローラー塗り ●エアースプレー塗り ●エアレススプレー塗り

塗装上の 注意事項

- 下地は、十分に乾燥させてください。(含水率10%以下、pH10以下)
- 下地のレイターンス・エフロレッセンス・汚れなどは除去し、巣穴・不陸・目違いなどは、予め補修してください。
- 使用前に十分かくはんし、均一にしてから塗装してください。
- たれ・かすれ・塗り残しなどのないよう均一に塗装してください。
- 下地の吸い込みが著しい場合は、2回塗りしてください。
- 気温が5°C以下・湿度が85%以上の気象条件下での塗装は、避けてください。
- 既存塗膜がターペンなどの弱溶剤で溶解する時、サミプラ+弱溶剤系塗料の塗装工程は、リフティングを生じる場合がありますので、ご注意ください。
- カタログに記載されていない素地や仕様で塗装される場合は、塗膜欠陥を起こすことがありますので、使用する前に最寄りの営業所にお問い合わせください。