

C ONVENIENCE STAIN

アルコール系顔料着色剤

コンビステイン

ホルムアルデヒド規制対応 F☆☆☆☆登録商品 (U01005)

コンビステインは、ノンブリードタイプのアルコールステインで、希望する色相、濃度、鮮明度など自在に表現できます。着色後はラッカー・ウレタン・アミノなどの各種塗料(希釈は全てウレタンシンナーを使用)を直接刷毛塗りできます。耐候性も抜群で、住宅、店舗の木部内外装及び家具、一般木工着色用として、幅広くご使用になれます。

特長

1. 着色力、鮮明度、耐光性が優れています。
2. 粘度が低いので扱いやすく刷毛塗り作業が簡単で、色押さえも不要です。
3. 他の工程(オイルステイン→白ラックニス)で生じるような変褪色や、付着不良は起こしません。



原色 (希釈率 100:100 原色:シンナー)



65-01 ブラック



65-07 エロー



65-03 ブルー



65-08 ブラウン



65-04 レッド



65-09 ホワイト

配合色 (希釈率 100:200 配合色:シンナー)



65-11 チェリー
(ブラック10、エロー40、ブラウン50)



65-17 ダークオーク
(ブラック40、エロー20、ブラウン40)



65-13 チェリー
(ブラック10、エロー10、ブラウン80)



65-19 ウォールナット
(ブラック30、レッド10、ブラウン60)



65-15 ライトオーク
(ブラック30、エロー10、ブラウン60)



65-21 マホガニー
(ブラック20、レッド40、ブラウン40)

※この色見本は印刷によるもので実物と異なる場合があります。

CONVENIENCE STAIN

コードNo.	品名	65ライン コンビステイン (F☆☆☆☆登録商品) U01005
容	量	1L、4L、16L

用途

建築木部内外装全般、建具、家具、一般木工着色用

使用方法

塗装工程	使用材料及び塗装方法	塗布量/m ²	乾燥時間/20℃
1. 素地調整	サンドペーパー P180		
2. コンビステイン着色	刷毛又はスプレー	40~50g (刷毛塗り)	1時間
3. 各種下塗り塗料	刷毛又はスプレー	80~120g (刷毛塗り)	
4. 研 磨	サンドペーパー P240~320		
5. 各種上塗り塗料	刷毛又はスプレー	60~80g (刷毛塗り)	

塗り面積(刷毛塗り):1Lで約20m²(約6坪)

※ご希望の色は別に調色することができます。

使用上の注意

1. 濃度調整は「11-22 コンビシンナー」で希釈してください。
2. 乾燥を遅くしたい場合は「11-25 コンビシンナー遅乾型」を混合してご使用ください。
3. アルコール類以外の溶剤には溶解しません。
4. 他の塗料との混合はさけてください。
5. 素材の種類、吸い込み程度、塗装条件によって色の差異がでることがありますので、予め試し塗りをして色を確認してからご使用ください。
6. 使用後は密栓してください。
7. 塗装終了後の器具や刷毛は「11-22 コンビシンナー」などのアルコール系溶剤で洗浄してください。

危険物の種類

第四類アルコール類

有機溶剤の種類

第二種有機溶剤

Union ユニオンペイント株式会社

本社・工場 〒340-0807 埼玉県八潮市新町50-1(草加八潮工業団地) TEL 048-936-3601(代) FAX 048-936-3606(代)
TEL 048-931-9141(代)

野田工場 〒270-0235 千葉県野田市尾崎2325-40(中里工業団地) TEL 04-7129-5221(代) FAX 04-7127-1981(代)

福岡工場・営業所 〒834-0111 福岡県八女郡広川町大字日吉523-18(広川中核工業団地) TEL 0943-32-0177(代) FAX 0943-32-0187(代)

旭川営業所 〒079-8419 北海道旭川市永山九条1-3-7 TEL 0166-22-7703(代) FAX 0166-26-2207

仙台営業所 〒983-0038 宮城県仙台市宮城野区新田1-5-43 TEL 022-232-5638(代) FAX 022-232-5706

姫路営業所 〒671-1502 兵庫県揖保郡太子町原字山崎301 TEL 0792-76-1141(代) FAX 0792-76-1142

特約店