

7節 アクリル非水分散形樹脂塗料塗り(NAD) (改修)

7.7.1 一般事項

この節は、屋内のコンクリート面、モルタル面等のアクリル樹脂系非水分散形塗料の塗り替え及び新規に塗る場合に適用する。

7.7.2 アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り

アクリル樹脂系非水分散形塗料塗りは表7.7.1により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。

工 程	種 別		塗り工法その他		塗付量 (kg/m ²)
	A種	B種	規格番号	規格名称	
下地調整	○ (注)1(注)2		モルタル面の下地調整は、表7.2.4によるRB種とする。 コンクリート面の下地調整は、表7.2.5によるRB種とする。 押出成形セメント板面の下地調整は、表7.2.6によるRB種とする。		
1 下塗り	○	○	JIS K 5670	アクリル樹脂系非水分散形塗料	0.10
2 研磨紙刷り	○	—	研磨紙刷りP220～240		
3 中塗り	○	—	JIS K 5670	アクリル樹脂系非水分散形塗料	0.10
4 上塗り	○	○	JIS K 5670	アクリル樹脂系非水分散形塗料	0.10

(注) 1.下地調整の種別は、塗料その他の欄による。

2.新規に塗る場合は、下地調整に代えて、素地ごしらえを、モルタル面は表7.3.4によるB種、コンクリート面は表7.3.5によるB種、押出成形セメント板面は表7.3.6によるB種により行う。