

## 8節 耐候性塗料塗り(DP) (改修)

### 7.8.1 一般事項

この節は、屋外の鉄鋼面、亜鉛めっき鋼面、コンクリート面及び押出成形セメント板面の耐候性塗料の塗替え及び新規に塗る場合に適用する。

### 7.8.2 鉄鋼面の耐候性塗料塗り

- (1) 鉄鋼面の耐候性塗料塗りは、表7.8.1による。ただし、上塗り塗料の等級は、**特記**による。  
 なお、鉄骨等の製作工場で溶接した箇所の錆止め塗料塗りは、7.4.3.(2)(ウ)による。

表7.8.1 鉄鋼面の耐候性塗料塗り

工 程		塗り工法その他			塗付量 (kg/m <sup>2</sup> )
		規格番号	規格名称	種 類	
錆止め塗料塗り		7.4.3(1)による			
1	研磨紙刷り	研磨紙刷りP120~220			—
2	中塗り	JIS K 5659	鋼構造物用耐候性塗料	A種 中塗り塗料	0.14
3	上塗り	JIS K 5659	鋼構造物用耐候性塗料	A種 上塗り塗料	0.10

(注) 1.錆止め塗料の種別は、塗料その他の欄による。

2.新規に塗装を行う場合で、工程3まで鉄骨等の製作工場で行う場合は、工程1の研磨紙ずりは省略する。

### 7.8.3 亜鉛メッキ鋼面の耐候性塗料塗り

亜鉛メッキ鋼面の耐候性塗料塗りは表7.8.2による。ただし、上塗り塗料の等級は、**特記**による。

表7.8.2 亜鉛メッキ鋼面の耐候性塗料塗り

工 程		塗り工法その他			塗付量 (kg/m <sup>2</sup> )
		規格番号	規格名称	種 類	
錆止め塗料塗り		7.3.3(3)による			
1	研磨紙刷り	研磨紙刷りP120~220			—
2	中塗り	JIS K 5659	鋼構造物用耐候性塗料	A種 中塗り塗料	0.14
3	上塗り	JIS K 5659	鋼構造物用耐候性塗料	A種 上塗り塗料	0.10

(注) 1.錆止め塗料の種別は、塗料その他の欄による。

2.新規に塗装を行う場合で、工程3まで鉄骨等の製作工場で行う場合は、工程1の研磨紙ずりは省略する。