

亜鉛メッキ鋼面の素地ごしらえ(改修)

7.3.4 亜鉛メッキ鋼面の素地ごしらえ

亜鉛メッキ鋼面の素地ごしらえは表7.3.3により、種別は特記による。特記がなければ、塗り工法に応じた節の規定による

表7.3.3 亜鉛メッキ鋼面の素地ごしらえ

工 程	種 別		塗 料 そ の 他			面の処理
	A種(注)	B種	規格番号	規格名称	種 類	
1 汚れ、付着物除去	○	○				スクレーパー、ワイヤブラシ等で除去
2 油類除去	○	—				弱アルカリ性脱脂剤で加熱処理後、湯又は水洗い
	—	○				溶剤拭き
3 化成皮膜処理	○	—				リン酸塩処理後、水洗い乾燥又はクロメートフリー処理後乾燥

(注) A種は、製造所等で行うものとする。