

7節 耐候性塗料塗り(DP)

18. 7. 1 一般事項

この節は、屋外の鉄鋼面、亜鉛めつき鋼面、コンクリート面等の耐候性塗料塗りに適用する。

18. 7. 2 鉄鋼面の耐候性塗料塗り

(1) 鉄鋼面の耐候性塗料塗りは、表18. 7. 1による。ただし、上塗り塗料の等級は、**特記**による。
なお、鉄骨等の製作工場で溶接した箇所は、18. 3. 3.(2)(ウ)(b)による。

【18. 3. 3 錆止め塗料塗り】

(2) 鉄骨等の鉄鋼面の錆止め塗料塗り工法は、次による。

(ウ) 耐候性塗料塗りの場合は、次による。

(b) 鉄骨等の製作工場で溶接した箇所は、ディスクサンダー又は研磨紙 P120程度で素地面が現れるまで錆等を除去し、構造物用さび止めペイント (A種) を3回塗る。

表18. 7. 1 鉄鋼面の耐候性塗料塗り

工 程	塗り工法その他			塗付量 (kg/m ²)
	規格番号	規格名称	種 類	
錆止め塗料塗り	18.3.3(1)による			
1 研磨紙刷り	研磨紙刷りP120~220			—
2 中塗り	JIS K 5659	鋼構造物用耐候性塗料	A種 中塗り塗料	0.14
3 上塗り	JIS K 5659	鋼構造物用耐候性塗料	A種 上塗り塗料	0.10

(注) 1. 錆止め塗料の種別は、塗料その他の欄による。

2. 工程3まで鉄骨等の製作工場で行う場合は、工程1の研磨紙ずりは省略する。

【18. 3. 3 錆止め塗料塗り】

(1) 鉄鋼面の錆止め塗料塗りは、次による。

(ア) 4節8節の場合は、表18. 3. 3により、種別は**特記**による。

特記がなければ、見え掛り部分はA種とし、見え隠れ部分はB種とする。

(イ) 7節の場合は、表18. 3. 4による。

表18. 3. 4 耐候性塗料塗りの場合の鉄鋼面錆止め塗料塗り

工 程	塗り工法その他	表18.3.1鉄鋼面の錆止め塗料の種別
素地ごしらえ	18. 2. 3による	
1 錆止め塗料塗り(下塗り1回目)	18. 3. 2(1)による	1回目の錆止め塗料塗りはC種
2 錆止め塗料塗り(下塗り2回目)	18. 3. 2(1)による。	2・3回目の錆止め塗料塗りはD種
3 錆止め塗料塗り(下塗り3回目)	18. 3. 2(1)による。	

(注) 素地ごしらえの種別は、塗り工法その他の欄による。

【18. 3. 2 塗料種別】

(1) 鉄鋼面の錆止め塗料の種別は、表18. 3. 1のA種とし、次による。

(イ) 7節の場合は、1回目の錆止め塗料塗りはC種、2・3回目の錆止め塗料塗りはD種とする。

表18. 3. 1 鉄鋼面の錆止め塗料の種別

種別	錆 止 め 塗 料 そ の 他			塗付量 (kg/m ²)	標準膜厚 (μm)	適 用
	規格番号	規 格 名 称	種 類			
A種	JIS K 5674	鉛・クロムフリー錆止めペイント	1種	0.10	30	屋外・屋内
B種	次のいずれかによる。			—	—	屋内
	JASS 18 M-111	水系錆止めペイント	—	0.11	30	
	JIS K 5674	鉛・クロムフリー錆止めペイント	2種	0.11	30	
C種	JIS K 5552	ジンクリッチプライマー	2種	0.14	15	—
D種	JIS K 5551	鋼構造物用錆止めペイント	A種	0.14	30	—

(注) 1. JIS K 5674に基づき、1種は溶剤系、2種は水系である。

2. JASS 18 M-111は、日本建築学会材料規格である。